

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

---

## 封閉型不變黃 PU 硬化劑 Trixene BI 7981

### 規格：

外觀	:透明低黏度液體
NCO 含量	:8.8%(計算值)
NCO 當量重	:476(計算值)
黏度@25°C	:200-700mPa. s
固成份	:63-67%
溶劑	:Methoxypropyl Acetate
游離 HDI 單體	:<0.1%
閃燃點(A. c. c)	:42°C
比重	:1.0-1.1
開環溫度	:180°C

### 特性：

BI 7982 是一種 HDI 系統之 PU 硬化劑，適用於單液型(one-pack)的烤漆硬化劑。

### 包裝：

200kg 鐵桶

### 儲存：

不受濕氣影響，應保存在原裝桶，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。