

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

PU 預聚物 POLURENE LP 1810

規格：

外觀	：透明
固成份	：100%
色相(Gardner)	：最大 1
黏度(23°C)	：35000±10000 mPas
游離 NCO	：最大 0.2%
封閉 NCO	：2.7~3.2%

特性/應用：

POLURENE LP 1810 是一支含有封閉 NCO 官能基的 TDI 型 PU 預聚物。與環脂肪族二胺(cycloaliphatic diamine)併用，可形成高撓曲性的單組份烤漆、無溶劑型高固塗料及汽車用底漆、中塗漆(surfacer)。

儲存：

儲放在高溫下可能會導致產品的黏度上升。密封原裝桶儲放在乾燥陰涼環境下，保質期自生產日起 6 個月。

[註]：開稀成 75%時，黏度約 1200~3000cps。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第二版 2025.03)