安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性 PU 熱熔膠接著劑 WHMU-5605

規格：

外觀	：白色水溶性乳液
固成份	：48 ± 2.0 %
黏度(25°C)	：100 ± 50 cP
pH 值	：8 ± 1
離子性	：陰離子
100%模量	**：58 kg/cm^2**
抗張強度	**：180 kg/cm^2**
斷裂強度	**：＞180 kg/cm^2**
伸長率	：＞400 %
軟化點	**：65 ~ 70°C**
黏性保持時間	：4 ~ 5 分
耐熱性	：65°C
熱壓作業溫度	**：80 ~ 150°C**

特性：

WHMU-5605 是一種水性熱熔膠型接著劑。**用於成衣轉印有耐水洗性，與油墨及織物密著性佳**。用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。

應用：

用於轉貼、熱轉印、燙金、貼合及吸塑包裝板塗層。

建議配方：

WHMU-5605：100 克
水性增稠劑 ：0~2 克（調整黏度）

可添加架橋劑或熱熔粉(PA-6150)提高耐水性

儲存：

請存放 30°C以下陰涼處，避免陽光照射。

注意:此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。