安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力貼黏樹脂 WAC-5057

規格：

外觀	：乳白色乳液
固成份	**：40±1%**
黏度(25℃,RVF.#6/10rpm/30℃)	：28000±2000cP
pH 值	：4.5~6
離子型	：陰離子
MFFT	**：約 15℃**

特性：

WAC-5057 是一種自身架橋型的苯乙烯-壓克力共聚合硬質水性樹脂，**做為尼龍布與 PU 泡棉貼合用樹脂**，具有良好的施工性、接著性和耐水性。

使用說明：

用於尼龍布與 PU 泡棉的貼合，施工條件如下：

塗佈量：60g/m^2 or 1kg/yd^2(wet resin)

乾燥條件及時間：120~140℃/15~25 秒

儲存：

存放於 5~35℃室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。