安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 WAC-5730

規格：

外觀	：乳白色乳液
主成份	：苯乙烯-壓克力共聚合水性樹脂
固含量	**：46±1%**
黏度(Brookfield,RVF,#3/10,30℃)	：2000±500 cP
pH 值	：8±1
離子性	：陰離子
最低成膜溫度(MFFT)	**：約 22℃**

特性：

WAC-5730 是一支苯乙烯-壓克力共聚合的水性樹脂，**是室外亮光用水性水泥漆的樹脂**，具極優越的光澤性、機械安定性及顏料混合性。它具有以下特性：

1. 塗膜具有優越的光澤性。
2. **塗膜具有極優越的耐候、耐水、耐鹼性**。
3. 樹脂具有良好的機械安定性及顏料混合性。
4. **塗膜的表面硬度高，耐污染性良好**。
5. 塗料化的作業性良好。

參考配方：

原材料	比例
乙二醇	2.0%
分散劑 W170	0.4%
濕潤劑 A2	0.2%
消泡劑 964 或 D-800	0.1%
純水	7.0%
二氧化鈦 TiO_2	25~27%
增稠劑 HEC 250 MR	0.2%
純水	5.0%
WAC-5730	56~58%
成膜助劑 ECOASOLVE 或 NX-795	1.0%
抗菌劑 L-664	0.1%
pH 值調整劑 DMEA	0.1%
合計	101.1%

包裝：

200KG/鐵桶

儲存：

1.存放於 5~35℃室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。
2.開封後請儘快使用完畢。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。