安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水泥砂漿底塗樹脂 WAC-P8000

規格：

主要成份	：丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸甲酯共聚合物
外觀	：乳白色半透明乳液
固成份	**：49.0±1.0%**
黏度(Brookfield, RVT, #6, 5rpm)	：10000±3000cP
pH 值	：8.0±1.0
玻璃轉化溫度(Tg)	**：約 15°C**
比重	：約 1.05

特性：

WAC-P8000 是一種高分子壓克力共聚合的水性樹脂，它具有微細粒子及特殊分子結構，**可以深入水泥內部，形成網狀結構，填滿毛細孔，增進底材的強度，改進底層水泥砂漿的施工性，並且做為新舊水泥之間的橋樑，提昇接著強度**，效果非常好，它具有下列特點：

1.純壓克力系高分子聚合物，所以耐候性與耐水性都很好，**適合室外使用**，不會變質。

2.**對底材的接著力強，薄層光亮，撥水性很好。可不加水泥，直接做地坪的底塗(primer)。**

3.**表面可做自平泥、上漆，貼磁磚，或其它任何後段施工**。

4.施工容易，可用噴、塗、或刷的方法施工，清洗容易，可 DIY 施工。

5.水性樹脂，沒有溶劑污染與臭味、**不加東西可以直接使用。**

應用參考：

先將地坪表面所有油脂、灰塵污垢或鬆動之混凝土清除乾淨，**第一遍先將 WAC-P8000 與四倍的水稀釋後，噴塗或刷在水泥面上，約十分鐘後再將 WAC-P8000 與兩倍的水稀釋後做第二遍施工**，WAC-P8000 可滲入毛細孔，在約半小時內形成一層牢固的防水保設膜，此時即可澆注混凝土、砂漿、自平泥、彈泥等後段施工。使用量視地面狀況而定，**每公斤約可塗佈 5 到 7 平方米**。

性能檢測(參照 CNS 8082 試驗)：

試驗基材：混凝土。

樣品為單液。

試驗項目	試驗結果
接著強度	19.8 kgf/cm^2

儲存：

存放於 5~35°C室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。