

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 AC 2511

規格：

固成份	： 41.0~43.0 %
pH 值	： 7.5~9.0
黏度	： 20~150 mPas
最低成膜溫度(MFTT)	： 約 100°C
密度	： 1.07 g/cm ³
溶劑	： 無

特性：

AC 2511 是一種水溶性，細分散的聚合物分散液(表面活性劑)，沒有增(可)塑劑和保護膠體。

應用：

皮革處理及皮革塗佈，在水溶性塗料中做為添加劑，用來增加防貼黏(anti-blocking)溫度。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~30°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。