

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

EVA 塑膠用 Primer 水性樹脂 U 4040

規格：

外觀	：乳白色
固體份	：45.0±1.0%
黏度(25°C)	：500 ~ 1500 mPas
PH 值	：7.8~8.0
最低成膜溫度	：約 0°C
密度	：約 1.06g/cm ³
溶劑	：無

特性：

U 4040 是一種水溶性,陰離子的脂肪族聚醚型聚氨酯分散液，沒有游離的異氰酸酯官能基、不含 PBT.VPVB 等禁用成份。

應用：

- 1.U 4040 做為 primer 使用,對皮革、紡織品及塑膠有良好的附著力,可以和壓克力接著劑分散乳液併用。
- 2.特別適合做為 EVA 的 primer 用。對某些較困難的 EVA 材料，可併用水性 CPO(例如：9700W)來改善附著性。配方中不可有鈣、鋅等金屬離子，否則會膠化。
- 3.建議加入水性矽烷偶合劑或水性聚氮丙啶(WH-PZ5100)、水性聚碳二亞胺(V-10、SW-12G、SV-02)做為密著增進劑，及底材濕潤劑(SW-366、ADD-1065)調整流平性，50~60°C熱烘乾燥，再上水性 PU 膠。
- 4.U 4040 也可做為>100°C熱活化膠來使用。
- 5.一般架橋劑不能用，可用 silane 型架橋劑。

包裝：

120Kg/桶。

儲存：

存放於 5~30°C陰涼乾燥通風處，避免陽光直接照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。