

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

含 OH 基抗塗鴉平滑耐磨劑 SOH-3457

規格：

外觀	：清澈-白霧液體
活性物含量	：100%
黏度(25°C)	：2500cps
色相(Gardner)	：<4
OH 價	：50 mgKOH/g
稀釋劑	：芳香族溶劑、酯類、酮類、乙二醇醚

特性：

SOH-3457 是一種含羥基(OH)的聚二甲基矽氧烷，用於溶劑型抗塗鴉塗料的助劑，提供優良的抗標記(marker)、抗塗鴉、離型性和撥水與撥油的特性。

應用：

1. SOH-3457 用於溶劑型可交聯的面漆。並且提供優良的抗標記、抗塗鴉和抗污性，同時增進離型和疏水與疏油的特性。
2. SOH-3457 的反應性官能基使其交聯進入高分子網狀結構。因此，使得塗膜面產生永久的效果。應用方面包括兩液型的丙烯酸多元醇/異氰酸酯、聚酯多元醇/異氰酸酯、美耐敏和環氧丙烯酸塗料。

添加量：

建議添加量為配方總重量的 0.5%-3.0%，且必須使用強轉速或高剪切的混合。

包裝：

20 kg、200 kg/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保存期限為出廠後 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。