

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

壓克力改性馬林酸酐接枝 PP 密著劑 950X

化學組成：

壓克力改性馬林酸酐接枝低黏度的聚丙烯(PP)，溶於二甲苯中。

規格：

外觀	: 淡黃色液體
固成份	: 10%
分子量	: 60000g/mol
軟化點	: 105~135°C
Tg	: -35°C

特性：

1. 950X 是一種最新開發**無氯的 PP 密著劑**，對聚烯烴塑膠例如 PP、PP/EPDM 有極佳附著力，對 PE 有限制性附著強度。
2. 同時，在**非芳香族溶劑**中有良好溶解性，因此 950X 可用於印刷油墨、接著劑、塗料，做為密著增進劑或是直接做 primer 用。

應用：

1. 使用 950X 做為 primer 時，用二甲苯開稀到 5%固體份，此 primer 能用噴塗、浸塗、刷塗或印刷。**乾燥條件：80°C烘 30 秒，剩餘樹脂量約 3~4 克/m²。**
2. 當使用 950X 到 base coat 或有顏色 primer 當做附著增進劑時，要先檢測系統的相容性，此 base coat 可用噴塗、浸塗、刷塗或印刷。乾燥條件：通常 80°C烘 30 分，剩餘量約 15 克/m²。

建議：

Primer 最好乾膜厚(>3μm)，才有更佳的附著力。

包裝：

170Kg/鐵桶

儲存：

在密閉容器內 15°C下至少有六個月。低溫下可能形成 gel，可加熱 40~50°C回到液體再使用在 5~10%固體樹脂下有效。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。