

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性非矽型消泡劑 D-801BA

規格：

組成	：多種化合物混合品
外觀	：白色模糊液體（已乳化好，不會分離沉降）
離子性	：非離子
比重（30°C）	：0.9±0.02
水溶性	：水中分散

特性與應用：

D-801BA 是一種無 APEO、NPEO 100% 液體高效率強效型非矽型消泡劑，適於 Latex（含造紙、接著劑等）、油漆、染整、皮革等行業。其特別針對以 Latex 為基礎之高粘度產品，具有絕佳的相容性和持續性的消泡力。D-801BA 有 Silicone 型消泡劑的效果，但沒有油斑、魚眼等污染缺點，且後段效果強。D-801BA 具有下列特性：

1. 完全沒有油斑、魚眼與開花等傳統非矽消泡劑所造成污染缺點。
2. 使用範圍廣泛：D-801BA 組合多種消泡原理所研發生產，故可廣泛運用於 Latex（含造紙、接著劑等）、油漆、染整、皮革等行業。
3. 相容性佳：D-801BA 設計為可轉變，或移除 Latex、油漆所產生的薄膜，因此相容性佳。
4. 消泡力持久：D-801BA 為有效率之持續消泡配方，更能降低生產成本。除以上之特點外，D-801BA 還兼具操作使用方便、和能長時間儲存等優點。尤其用於 roller coating 時更佳。

建議使用量：

1. 油漆：使用量 0.2~0.3% ，先將半數 D-801BA 直接（或加以稀釋）投入研磨機中，以抑制泡沫產生，然後將剩餘半數 D-801BA 投入攪拌。
2. Latex 乳液：使用量 0.3~0.5% （D-801BA 對 Latex 固成份重量比），直接投入。
3. 其他一般行業：使用量約 0.1~0.5% ，視使用情況及使用對象而調整並在使用時先以 3~4 倍水稀釋再加入則效果較好。

儲存：

存放於 10~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

包裝：

200KG，鐵桶。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。