

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性非矽型消泡劑 D-802DW

規格：

組成	: mineral oil and surfactants
外觀	: 半透明黃色液體
離子性	: 非離子
PH 值 (1%)	: 5~7
水溶性	: 水中乳化分散

特性與應用：

D-802DW 是一種無 APEO、NPEO 非矽型消泡劑，具有強力消泡、抑泡功能且乳化安定性、耐溫性等皆較一般非矽型消泡劑佳，適用範圍更廣。D-802DW 具有下列特性：

1. D-802DW 具有高效率消泡特性，使用少量就可達到預期效果，使用場合與 D-803XZ 類似，一般使用方法為先將 D-802DW 稀釋 3~4 倍後再投入，效果比直接加入好。如：樹脂工業--於 Acrylic 樹脂和乳膠合成、塗佈、接著等場合。造紙--塗料摻配及塗佈過程消泡。染整--印染及樹脂加工等工程。
2. 油漆油墨行業：於高粘度油漆油墨研磨過程極易產生泡沫，可先將 D-802DW 稀釋 10 倍於研磨前或研磨中添佳即可。
3. D-802DW 適合之 PH 及溫度範圍較廣，但建議於 PH 4~11、溫度 15-30°C 添加較適合。

建議添加量：

使用量視情況與行業而定，一般建議量為 0.1% ~0.5% 。

儲存：

存放於 10~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

包裝：

25KG/塑膠桶、180KG/鐵桶。

[註]：D-802DW 相當於科寧 (cognis) 公司 NDW 。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401,1382-5211745

第 1 頁，共 1 頁 (第二版 2009.10)