

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性消泡劑 DF 999

規格：

外觀	：黃色到褐色液體
有效成份	：約 100%
黏度	：300~1000mPas
比重	：約 0.99g/cm ³
閃點	：>100°C
PH (2% 於去離子水)	：約 5
分散性	：可分散於水中

特性：

1. DF 999 是一種聚醚與非離子表面活性劑之混合物，不含 APEO 的液體泡沫控制劑。
2. DF 999 適用於黏合劑、印刷油墨、紙張塗佈與噴料塗料槽。
3. DF 999 不含煙類，不會對印刷輥產生不利之影響。
4. DF 999 含有疏水性的 silica 鼓勵疏水和膠體泡沫的崩潰。

添加量：

1. 黏合劑：澱粉，乳酪素(casein),糊精(Dextrin)用量：0.1~0.2%。
壓克力：PV-AC，PVA 用量：0.1~0.3%。
 2. 水性凸版印刷油墨：0.1%~0.3%。
 3. 紙裝塗佈（澱粉壓擠）：0.05%~0.2%。
 4. 聚氨酯分散體：0.2%-0.5%。
 5. 水處理：glykol 分離器：200~500rpm，噴塗浴槽：0.05~0.2%。
- 可直接使用，並需在攪拌起泡前添加。最佳添加量應先試驗決定。若在嚴重起泡之情況下，其添加量有可能至 2%。DF 999 在膠體(colloidal)系統中相容性極佳。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。**使用前攪拌均勻。**

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。