

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 滑爽、防穴口、抗貼黏、耐磨損劑 S-1244

### 規格：

外觀	：	透明液體
有效成份	：	100%
黏度(25°C)	：	<b>2000~4500cps</b>
色度(Gardner)	：	≤2
比重(25°C)	：	0.99
反射指數	：	1.437
稀釋劑	：	異丙醇(IPA)、丁基乙二醇(B.G)、醋酸丁酯(Bac)、二甲苯可稀釋

### 特性：

S-1244 是一種 **100%**活性份的聚醚矽氧烷共聚合體，可使用在油性、水性及能量硬化塗料(UV、烤漆)和油墨，可消除火山口(穴口)、增進滑度、防貼合性和流平(動)性，同時防止浮色及增加耐磨性。

### 添加量：

1. 建議添加量為總配方重量的 **0.05~1.0%**。
2. S-1244 可當原液使用或與適當的溶劑稀釋後添加於塗料中。

### 包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。