

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

---

## 用於紡織品和非織造布塗層的水性聚氨酯分散液 EDOLAN WSF

### 規格:

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 化學成份       | : 聚合物和陰離子表面活性劑分散液       |
| 供應狀態       | : 白色液體                  |
| 離子性        | : 陰離子                   |
| 比重(20°C)   | : 1.0 g/cm <sup>3</sup> |
| 粘度(20°C)   | : 2500mPa.s             |
| PH 值(20°C) | : 6.5                   |

### 特性:

EDOLAN WSF 可直接用於一般紡織品做為柔軟的底塗整理，尤其適合於成衣的“印花”塗層，能夠部分被水洗掉，賦予紡織品水洗和懷舊風格。

EDOLAN WSF 適用於各種類型的織物，尤其適用於非棉和棉的混紡織物。

EDOLAN WSF 可以和任何 EDOLAN 系列產品混用。它具有下列特點：

1. 實現紡織品水洗的懷舊風格。
2. 賦予織物多種風格。
3. 不影響織物的縫紉性。

### 應用:

EDOLAN WSF 可以通過塗層、印花和噴射的方法使用。塗層和印花液粘度不能太低，應在 55~65poise 範圍 (Haake VT02, Spindle 1)，噴射應採用適當的粘度。

#### 塗層建議用以下處方

| 產品          | PBW    |
|-------------|--------|
| EDOLAN WSF  | 70~100 |
| 水           | 0~30   |
| 塗料          | 5~10   |
| ACRACONC FN | X      |

#### 印花建議用以下處方

| 產品          | PBW   |
|-------------|-------|
| EDOLAN WSF  | 30~70 |
| 水           | 70~30 |
| 塗料          | 5~10  |
| ACRACONC FN | X     |

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

---

## 噴射建議用以下配方

| 產品         | PBW  |
|------------|------|
| EDOLAN WSF | 100  |
| 塗料         | 5~10 |

如果要求在配方中加入水，粘度必須用 EDOLAN XTP (1:1) 調節。增稠劑的用量取決於需要得到的粘度。應在 100~110°C 乾燥約 2 分鐘。用 EDOLAN WSF 處理過的成衣通常在 60°C 用類似於 BLUE J SCOUR LF 的洗滌劑清洗，為了得到更好的酶洗效果需要使用 BLUE J EP5464 進行石洗摩擦處理。

EDOLAN WSF 的用量決定“水洗”效果。EDOLAN WSF 用量越多，“水洗”效果越不明顯，塗料的用量決定水洗掉部分和剩餘印花塗層部分的色澤，兩者的混合部分將導致不同的結果。為了確保持久的耐水洗性，建議在 150°C 焙烘 10 分鐘。

## 儲存：

本產品自出廠日起 12 個月，於密閉容器內。需儲存在涼爽但不能結凍的地方，儲存溫度在 0~40°C 之間。使用前需先攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。