安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性 PU 樹脂目錄

品名	多元醇	固體份 %	PH 值	抗張強度 (kg/cm^2)	伸長率 (%)	100 模數 (kg/cm^2)	硬度 (Shore A)	黏度(cps)	特性	用途
U1198	PE	40±1	7~8	140	500	41	60	≦300	優異柔韌、抗寒性、耐水解性，與壓克力相容性佳。	皮革、油墨、織物塗佈、玻纖上漿
U1529	PES	35±1	7~8	280	200	240	**90**	≦500	**優異硬度**，光澤，耐磨性、耐化性、耐 UV	塑膠、金屬、木器
U1614	PES	40±1	7~8	105	980	18	50	≦700	優異的彈性、柔軟性、耐水解性及密著性。	皮革、塑膠、織物塗佈、油墨
U1617	PES	40±1	6~8.5	60	1600	14	40	≦500	優異的彈性、柔軟性、耐水解性，增加底層塗層黏著性能。	皮革、合成皮、織物塗佈、油墨
U1618	PES	35±1	7~8.5	180	450	90	73	≦300	中硬度，優異光澤、密著性、柔韌性。	PVC、ABS 塑膠、皮革底塗可與壓克力混合
U1631	PES	30±1	6~8					≦200	**芳香族 PUD**，優異的柔韌性、抗寒性、耐水解性、附著性。	皮革、布料塗佈、玻纖上漿、**真度打底**
U1647	PE	40±1	7.5~9	34	2000	5	40	≦300	優異耐水解、柔韌性、附著性。	皮革、油墨、織物塗佈
U1649	PES	50±1	6~8	90	1850	15	40	1500~3500	**高固透明柔軟耐曲折彈性**，與陽離子樹脂相容。	皮革含浸、軟性基材、織物塗佈
U19184	PES	38±1	7~8.5	110	700	38	55	≦700	中等硬度，偏柔軟，光澤良好，耐撓曲性及伸長性。	皮革、油墨
U1623	PC	35±1	7~9	295	300	75	**93**	≦800	**高硬度**，耐水解性與**沸水性**。	硬質底材塑膠、金屬、木材塗佈
U1636	PC	35±1	7~9	100	700	45	55	≦500	優異的耐水解性、柔韌、耐磨，中硬度。	皮革、油墨、塑膠、織物塗佈

PE：聚醚　PES：聚酯　PC：聚碳酸酯

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性熱活化黏著樹脂目錄

品名	多元醇	固體份 %	PH 值	熱活化溫度 (℃)	黏度 (cps)	特性	用途
UB-1202	PES	50±1	6~9	70~80	≦800	高固體份，優異的接著性、不黃變性。	紡織、皮革、PVC、PET、ABS 等基材接著
UB-1203	PES	50±1	6~9	50~60	≦800	高固體份，優異的接著性、不黃變性。	紡織、皮革、PVC、PET、ABS 等基材接著
UB-1205	PES	50±1	6~9	45~55	≦800	高固體份，優異的接著性、不黃變性。	紡織、皮革、PVC、PET、ABS 等基材接著

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。