

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373 E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

水性環氧乳液產品目錄

品名	外觀	固體含量 %	黏度(25°C) mPa·s	環氧當量 (供應值)g/eq	粒徑 D50 (µm)	產品特性	產品應用
WEP-1001	乳白色流動液體	50-55	450-2050	952-1020	0.10-1.00	附著力優異、流平性佳、 柔韌性好 、耐化學腐蝕性好、低 VOC。	金屬底塗、中塗；混凝土底塗、面塗；建議與 WEPH-1001、WEPH-1004 搭配使用。
WEP-1002	乳白色流動液體	54-57	6900-20200	505-565	0.1-1.0	粒徑小，氣味低，能與多種顏填料相容、 與多種固化劑相容 ，低 VOC。	建築塗料、混凝土塗料、地坪塗料、輕型工業維護面塗塗層、木器塗料，建議與 WEPH-1001 搭配使用。
WEP-1003	無色透明液體	65-73	1600~3600	645-800		具有良好的乳化能力， 對鋅粉潤濕性好 。	富鋅底漆、防腐底漆 ，建議與 WEPH-1001、WEPH-1004 搭配使用。
WEP-1004	乳白色流動液體	51-55	500-2000	952-1020	0.1-1.0	快乾，良好的黏結性、耐腐蝕性、柔韌性，低 VOC。	金屬底塗、中塗，混凝土的底塗、面塗，建議與 WEPH-1001、WEPH-1004 和 WEPH-1009 搭配使用。
WEP-2001	乳白色流動液體	55-57	500-2000	1200-1500	0.1-1.0	快乾性好 ，良好的黏結性、 柔韌性 、耐腐蝕性，低 VOC。	金屬底塗、中塗，混凝土的底塗、面塗，建議與 WEPH-1001、WEPH-1004 和 WEPH-1009 搭配使用。
WEP-2101	乳白色流動液體	58-62	450-2000	500-620	0.1-1.0	極好的黏結性、柔韌性 ；黏度低、 表乾快 ； 硬度增長好 ；耐腐蝕保護性好；低 VOC。	金屬的底塗、中塗；混凝土機塑膠基材的底塗及面塗。
WEP-3001	乳白色流動液體	74-79	2800-4000	222-250	0.10-1.00	乳液粒徑小，零 VOC， 滲透性強 ， 潤濕性好 。	鋼材、石膏、水泥、混凝土、煤渣砌塊、磚塊，基材的防護塗料、底漆和 密封漆 。
WEP-3002	乳白色流動液體	48-52	250-450	610-680	0.70-1.30	低氣味、低 VOC、 黏度低 、相容性好。	金屬塗料、建築塗料、混凝土、地坪塗料、輕型工業維地塗層、木器塗料，推薦與 WEPH-1002 搭配使用。
WEP-3003	乳白色流動液體	69-71	9600-12780	265.5-285.5	0.1-1.0	粒徑小，氣味低，能與多種顏填料相容、 與多種固化劑相容 ，零 VOC。	金屬底塗、中塗，混凝土底塗、面塗，建議與 WEPH-1001、WEPH-1002、WEPH-1004 搭配使用。
WEP-3004	乳白色流動液體	69-71	11300-18660	244.5-264.5	0.1-1.0	粒徑小，氣味低，能與多種顏填料相容、 與多種固化劑相容 ，零 VOC。	金屬底塗、中塗，混凝土底塗、面塗，建議與 WEPH-1001、WEPH-1002、WEPH-1004 搭配使用。
WEP-5003	乳白色流動液體	53~57	500~2000	328~368	0.1~1.0	水乳狀環氧酚醛清漆 (EPN) 樹脂 。乳液粒徑小， 零 VOC ， 滲透性強 ， 潤濕性好 。	鋼材、石膏、水泥、混凝土、煤渣砌塊、磚塊，基材的防護塗料、底漆和 密封漆 。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。