

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 微球型的熱固型螢光顏料 VS 系列

### 規格：

型態	：熱固型
顏料量	：20%
熱裂解溫度	：270°C(減少 10%重量)
軟化點	：無
吸油量(ISO 787/5-1980)	：45~64 V/m
平均粒徑	：3.0~5.0 $\mu$ m
比重	：1.37


### 特性：

1. VS 系列是屬於微球型的熱固型螢光顏料，平均粒徑為 3.0~5.0 $\mu$ m。
2. VS 系列，具有抵抗強溶劑以及耐顏色遷移的特性。適用於各種水性、油性的紙張塗佈、凸版墨水、凹版墨水、網版印刷油墨、PVC 塗佈、油漆等應用。

### 應用：

1. 紙張塗料（水性、溶劑型）。
2. 紡織印刷油墨（溶劑型、塑膠溶膠型(Plasticsol)）。
3. 柔版油墨（水性、溶劑型）。
4. 凹版油墨（水性、溶劑型）。
5. 網版印刷油墨（溶劑型、塑膠溶膠型(Plasticsol)）。
6. 油漆（PVC 塗料、氣溶膠、水性、溶劑型、藝術、硝化纖維）。
7. 蠟筆、指甲油。

### 色卡：

			
VS-211 PINK	VS-212 RED	VS-213 RED ORANGE	VS-214 ORANGE
			
VS-215 YELLOW ORANGE	VS-216 YELLOW	VS-217 LEMON YELLOW	VS-218 GREEN
			
VS-219 BLUE	VS-221 MAGENTA	VS-222 VIOLET	

※備註：另有其他未有色卡的顏色：VS-215N YELLOW ORANGE、VS-210 White。

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 溶劑溶解度：

將 1g 顏料分散於 10ml 溶劑中，攪拌 1 分鐘後，在室溫放置 24 小時，觀察顏料在溶劑中的溶解情況，即為溶解度。

Toluene	不溶
Methyl Alcohol	不溶
N-Butanol	不溶
Ethylene Glycol	不溶
Ethyl Acetate	不溶

Cyclohexanone	不溶
n-Hexane	不溶
Linseed oil	不溶
Aqueous	不溶

## 包裝：

10KG/包。

## 儲存：

保持包裝袋密封，存放於 35°C 以下的室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保存期限無限期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。