

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

改性聚醯胺熱熔膠產品目錄

改性聚醯胺熱熔膠系列是通過縮聚改性而得的聚醯胺熱熔膠樹脂，具有良好的耐熱性、耐寒性、耐油性、無味、柔韌性好、固化快等特點，與多種金屬以及非金屬材料有良好的黏接性，其廣泛用於電子電器，鞋材行業，汽車濾清器，熱縮套管等市場，是一種新型的高性能聚醯胺熱熔膠。



產品型號	熔融範圍(°C)	溶指 g/10 min	黏度 cP(160°C)	軟化點(°C)	特點及應用
PA-2080	48~82	45~75 (140°C)	/	/	低溫 110~120°C 壓燙、 耐低溫、柔韌性; 鞋材，服裝粘合襯
PA-2130	95~120	/	40000~70000	130	XPE、PVC、PC 的黏接
PA-2135	108~140	/	10000~35000@190°C	135	鋁帶與 PE 的黏接
PA-2173	90~135	/	1800~3000@210°C	175	濾清器

應用：

1. 電子電氣
2. 鞋材行業
3. 汽車濾清器



產品說明：

1. 粒徑範圍 (μm) / 推薦應用領域

0-80

: 適用於熱轉印漿、植絨漿、燙金漿製造

0-120 / 0-160 / 0-170

: 適用於**粉點工藝**

80-170 / 80-200

: 適用於**雙點衬布工藝**

125-200/150-250/180-420

: 適用於**撒粉工藝**

產品可根據實際需求，客製化調整粒徑規格。

2. 供應種類：P—粉狀；G—粒狀