

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

熱熔共聚酯膠粉(CO-PES)產品目錄

CO-PES 共聚酯熱熔膠粉、膠粒是新材的代表產品，它是一種通過聚合反應生產出的新型高分子環保熱熔黏合劑。產品系列包括**熱熔型、溶劑型膠粉及膠粒**，對於紡織品、**塑膠(PVC、PE等)、金屬(鐵、鋁、銅等)**、紙張、皮革等材料有出色黏合效果，廣泛應用於紡織服裝、汽車內飾、塗料油墨、篩檢程式材、鞋材與戶外用品等諸多行業。



特點：

1. 優秀的耐水洗性、耐高低溫性、柔韌性，可根據不同的應用工藝生產不同分子量、熔體流動性及不同溶解性的系列產品。
2. 特別適用於網膠膜、紡絲、拉條及表面塗層處理等使用情境，滿足 95℃ 到 200℃ 複合溫度區間要求。

產品型號	熔融範圍 (°C)	溶指 g/10min	硬度 (HA)	特點	應用
PES-3112	85~130	25~50	/	經濟型	服裝用黏合襯
PES-3115	85~130	25~30	90	制膜專用，黏接牢 度好，耐水洗	服裝用黏合襯；蜂巢 簾；印花；刻字膜： PVC/PC 黏接
PES-3122	80~135	12~18	90	剝強好，耐 60℃ 水洗，普通乾洗	服裝用黏合襯；印花
PES-3140	100~150	12~18	55HD	牢度高，耐溫好	汽車內飾
PES-3110	70~128	20~26	78	黏接牢度好，柔軟、 透明性，耐水洗	服裝；汽車內飾： PVC+橡膠黏接
PES-3279	60~105	22~28(120℃)	75	柔軟、彈性、低溫 壓燙、耐低溫、 良好的溶劑溶解性	PVC 膜+木板黏接 ； 服裝，部分替代 TPU
PES-3115D	75~128	10~16	90	制膜專用， 黏接牢度好，耐水洗	刻字膜； 玻纖黏接
PES-3206	65~130	30~36	80	耐低溫、彈性、 柔軟、低溫壓燙	服裝； PET/PVC 黏接
PES-3147	110~155	32~38	55HD	對金屬黏接較好， 柔韌性	粉末塗料鍍錫鐵 黏接
PES-3166	120~163	27~33(180℃)	60HD	對金屬黏接較好	粉末塗料鍍錫鐵 黏接
PES-3150	90~140	42~48	58HD	耐高溫、耐介質、 性能穩定、固化速 度快，柔韌性	柴油濾清器
PES-3186	145~178	60~70(210,0.325kg)	56HD	硬挺、快乾	鞋材前幫膠

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

應用：

1. 服裝內襯
2. 內衣複合
3. **熱熔膠網膠膜製造**
4. 熱熔紡絲
5. 鞋材定性布加工
6. 紙張/塑膠包裝
7. **金屬、非金屬材料熱熔黏接**



產品說明：

1. 粒徑範圍 (μm) / 推薦應用領域

0-80 : 適用於熱轉印漿、植絨漿、燙金漿製造

0-120 / 0-160 / 0-170 : 適用於**粉點工藝**

80-170 / 80-200 : 適用於**雙點衬布工藝**

125-200/150-250/180-420 : 適用於**撒粉工藝**

產品可根據實際需求，客製化調整粒徑規格。

2. 供應種類：P—粉狀；G—粒狀