

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

濕氣硬化熱熔 PU 膠 (PUR) 產品目錄

濕氣固化反應型聚氨酯熱熔膠 (Moisture curing reactive polyurethane)，具有黏接操作簡便、可膠接物範圍廣、黏接性和韌性 (彈性) 可調節的特性，與木材、塑膠、皮革、織物、金屬、橡膠等材料都有著優良的黏合力，近年來已成為膠黏劑產業的重要品種之一。

特點：

1. 優異的黏接強度，耐溫性，耐化學腐蝕性和耐老化性，黏接性和彈性可調節。

A. 木工 PUR 應用推薦：

產品型號	外觀	黏度(mPa.s)	開放時間	建議溫度	產品優點	應用
PUR-5112A	乳白色 固體	8000-12000@120°C	5~10min	100~130°C	超高強度， 浸潤性好	WPC-LVT
PUR-5160A	乳白色 固體	4000-6000@120°C	120min	100~130°C	強度高、 普適性好	WPC 靜音墊大板
PUR-5104S	乳白色 固體	12000-16000@120°C	2~4min	100~130°C	快乾、 強度高	靜音墊小板黏接
PUR-5130	淡黃色 固體	5000-9000@130°C	3~10min	130~150°C	初黏好、 強度高	風管： 玻鎂板+鋁 材黏接
PUR-5123	乳白色/ 淺黃色 固體	5000-8000@130°C	>3min	130~150°C	黏度低， 初黏好， 浸潤好， 開放時間 長	木塑板材、竹炭 板材、刨花板與 PVC、PET-G 膜 、鏡面膜的貼合
PUR-5121	乳白色 固體	20000-30000@130°C	2~4min	110~130°C	木塑、金屬 黏接強度 好	護牆板、玻鎂板
PUR-5122	乳白色 固體	30000-40000@130°C	1~2min	130~150°C	初黏高	木塑線條包覆
PUR-5140	乳白色 固體	40000-60000@130°C	20~50s	130~150°C	初黏好、 耐高溫	實木線條包覆、 門框包覆、 型材包覆

B. 汽車 PUR 應用推薦：

產品型號	外觀	黏度(mPa.s)	開放時間	建議溫度	產品優點	應用
PUR-5210	乳白色固體	8000-12000@120°C	40~60s	120~140°C	初固快，強度高， 適合快速生成	汽車後 蓋板
PUR-5110A	乳白色固體	7500-10500@120°C	45min	120~140°C	強度高， 適合多種材料	汽車座 椅
PUR-5320A	乳白色固體	7500-9500@120°C	60~90min	100~120°C	初黏高，起強快， 適合皮革/海綿/ 紡織面料等多種材 料黏接	汽車座 椅
PUR-5130	淺黃色膏體	5000-8000@130°C	20~25min	100~130°C	低黏度， 固化後柔軟	汽車 遮陽簾

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

C. 紡織 PUR 應用推薦

產品型號	外觀	黏度(mPa.s)	開放時間	建議溫度	產品優點	應用
PUR-5030	半透明固體	3000-4000@90°C	90min	90~120°C	手感偏硬、 耐 90°C 水洗	布貼膜
PUR-5040D	半透明固體	3000-4000@90°C	>90min	90~120°C	手感適中、 耐 90°C 水洗	布貼膜
PUR-5040F	半透明固體	2800-4000@90°C	90min	90~120°C	手感軟	布貼膜
PUR-5040S	膏狀	1000-1500@90°C	120min	90~120°C	快車速	布貼膜
PUR-5045A	半透明固體	3000-5000@90°C	90min	90~120°C	中度透濕， 手感適中	布貼膜透 濕要求
PUR-5018	半透明固體	10000-14000@100°C	40min	100~120°C	強度好	布貼布， 面料黏接
PUR-5019	乳白色固體	10000-14000@100°C	60min	100~120°C	浸潤好， 強度高	布貼布， 面料黏接
PUR-5020	半透明固體	13000-20000@100°C	15min	100~120°C	強度高、 初黏好	布貼布， 面料黏接
PUR-5008	半透明固體	6000~9000@100°C	30min	90~120°C	滲透好、 強度高、 耐 90°C 水洗	兩面貼、 貼膜貼布 二合一
PUR-5023	乳白/ 微黃色固體	8000~12000@100°C	>30min	110~130°C	手感柔軟， 牢度高，耐熱	內衣：布 貼海綿/ 乳膠

D. 家電 PUR 應用推薦

產品型號	外觀	黏度(mPa.s)	開放時間	建議溫度	產品優點	應用
PUR-5225	透明固體	10000-15000@130°C	1min	130~150°C	初黏好， 強度高， 透明性好	玻璃+ ABS 黏接
PUR-5220	乳白色固體	6000-8000@140°C	1min	140~150°C	初黏高， 快速定位	ABS、 木材、 金屬黏接

包裝：

20kg、200kg/桶。