# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373 E-mail: anvictor@ms45. hinet. net 網站: www. twanfong. com

## 水性聚碳二亞胺架橋劑 CARBODILITE F-02

#### 規格:

化學組成 : 多官能基聚碳二亞胺水溶液

外觀 :透明淡黃色液體

固成份 : 40%

黏度(20℃) : 300 mPas

當量 : 540

有機溶劑 :無

#### 特性:

1.CARBODILITE F-02 是一支水性架橋劑,含有[-N=C=N-]官能基可與羧基(-COOH) 反應以提升密著性、耐水性及耐化性。

2.CARBODILITE F-02 本身即符合 FDA 21 CFR §175.105(間接食品接觸助劑:黏膠)。

#### 應用:

CARBODILITE F-02 可用於薄膜塗料、食品包裝膜的貼合、食品包材油墨等。

### 性能測試:

1.測試參數:

樹脂:水性聚酯 底材:PET 膜 添加量:1 eq.

2.密著測試:

測試條件:烘烤 90℃×10 分鐘固化 + 常溫 25℃×靜置 1 天,乾膜厚=3μm

測試方法:百格測試 ASTM D 3359

〈百格評分定義〉

3.耐水性測試:

測試條件:烘烤 90℃×10 分鐘固化 + 常温 25℃×静置 1 天,乾膜厚=3μm

測試方法:90℃熱水×浸泡1小時

<耐水性外觀評分定義>







測試產品	F-02	SV-02	空白組
評分	A	A	C

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373 E-mail: anvictor@ms45. hinet. net 網站: www. twanfong. com

#### 綜合比較各類架橋劑:

架橋劑種類	F-02	封閉型 異氰酸酯	水分散 異氰酸酯	美耐敏	水性環氧
安全性	安全	毒性	毒性 TDI, MDI, HDI	不安全 甲醛	不安全 Ames 試驗陽性
Pot life	極佳	佳	差	佳	尚可
反應溫度	>25°C	>120°C	低	>140°C	>80°C
符合 FDA 21 CFR §175.105	符合	本身不符合 (僅與符合 FDA 之 PU 分散 液搭配時可能可符合)		符合	符合 (有限制)

## 儲存:

密封原裝桶需儲放於陰涼乾燥處,避免陽光照射,遠離火氣。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術),1382-5211745(業務)