## 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155(代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

# 義大利 ALICHEM 微粉蠟 PowderPec 系列資訊

### 1.聚醯胺蠟

品名	D <sub>50</sub> (μm)	D <sub>98</sub> (μm)	添加量(%)	熔點(DSC/°C)	特性	應用
A12	3	10	1~2	_	減少磨擦系數、對光澤影響小、 <b>增加</b>	
P-1497	5	25	1~2	1/15		2.粉體塗料:脫氣劑、加工助劑、滑爽。 3.液體塗料:增加耐磨性,保持滑度。

#### 2.合成蠟

品名	D <sub>50</sub> (μm)	D <sub>98</sub> (μm)	添加量(%)	熔點(DSC/°C)	特性	應用
B14	4~5	10	2~3	110~120	極佳滑性、耐磨性、對光澤降低	al 1977 as talk and all to the and all the
B15	4~5	12	2~3	110~120	<b>較小</b> ,要求乾壓、壓印性和再塗性。	油墨、液體塗料、粒末塗料。
B3705	4~6	<12	2~3	98	極佳滑性、耐磨性、較不會降低	B14 及 B15 為 Munzing MX 9815 及 MX 9820 的相
B3705F	4	9(D <sub>90</sub> )	2~3	98	<b>光澤</b> ,要求乾式疊印、可印刷、可重塗。	富山。

#### 3.純 PE 蠟

品名	D <sub>50</sub> (μm)	D <sub>98</sub> (µm)	添加量(%)	熔點(DSC/°C)	特性	應用
P98	6.5	-	2~3	113~117	alating hi	印刷油墨、油漆、清漆。
P99	9.0	25		113~119	耐磨損性	P98 為 Deurex E0920M 相當品。
P15	-	-		117	耐磨性、耐刮性和滑性改質。	塑膠、橡膠、熱熔膠配方、母粒、印刷油墨、粉體 塗料中作為加工助劑並產生色漿分散液、油墨及 塗料、硬質 PVC 應用的外部潤滑劑。

大陸手機: 1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務) 第1頁, 共3頁(第-版2020.06)

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155(代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 4.氧化 PE 蠟

品名	D <sub>50</sub> (μm)	D <sub>98</sub> (µm)	針入度(mm)	熔點(DSC/°C)	特性	應用
P75	7.5~9.5	ı		122~127	改性 PE 蠟,極佳耐刮傷、耐磨損性、	
P-1499	<7	ı		125~135	滑度、強消光效果、硬度。	水性塗料、油性塗料、油墨、上光油。
PX16	-	1	0.1~0.5	133~135	降低摩擦係數和提供表面性,例如:	塑膠、橡膠、汽車用保護蠟、母粒、家用產品、皮
P27			2.5	90~110	耐汙性、耐磨性和提升滑度。	革、油墨及塗料、紙張、織物。

### 5.PP 混合蠟

品名	D <sub>50</sub> (μm)	D <sub>98</sub> (μm)	添加量(%)	熔點(DSC/°C)	特性	應用
PL36	7	<20	1~4	150	極佳耐刮傷、耐磨、抗金屬刮痕及指甲刮、消光、減少啞粉沈澱&堆積	粉體塗料、木器、捲材、工業塗料。
MTD32	8.5	14.5(D <sub>90</sub> )	5~10	155	表面織紋及不滑性,消光效果。 極佳潤滑、硬度,可做 <b>硬表面消光劑</b> 。	油墨、塗料用表面改質劑。

## 6.PTFE 包覆合成蠟改性

品名	D <sub>50</sub> (μm)	D <sub>98</sub> (μm)	添加量(%)	熔點(DSC/°C)		應用
T1	5~7	<15	1~3		滑感及耐磨耗性之間有優異平衡,極佳 手感。	
Т5	5	<15	1~2	104/320	滑感及耐磨耗性之間有優異平衡,保持 光澤。 <b>用於水性塗料要預先分散。</b>	<ul><li>2.液體塗料:捲材、罐頭、工業、木器漆。</li><li>3.粉體塗料:改善滑度、耐磨耗性。</li></ul>

大陸手機: 1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務) 第2頁, 共3頁(第-版 2020.06)

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155(代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

### 7.PTFE 混合 PE 蠟改性

品名	D <sub>50</sub> (μm)	D <sub>98</sub> (µm)	添加量(%)	熔點(DSC/°C)	特性	應用
T110	5~7	15	1~3	118/320	滑感及耐磨耗性之間有優異平衡,消光	油墨:耐磨擦性及滑度。
T510	5~7	15	1~3	118/320	效果,在木器漆有極佳手感。 <b>T710F</b>	液體塗料:捲材、罐頭、工業、木器漆。
T710F	5~7	15	1~3	118/320	有最多的 PTFE。	粉體塗料:增加滑度、耐磨。對光澤、平坦無影響。

## 8.PTFE 混合氧化 HDPE 改性

品名	D <sub>50</sub> (μm)	D <sub>98</sub> (µm)	添加量(%)	熔點(DSC/°C)		應用
T527	5~7	15	0.5~2	123/320	良好消光效果、極佳滑度、耐刮傷性 及耐刮損、防貼黏性、水中可分散。 在木器漆有極佳手感。	油墨:耐刮損性及滑度。 液體塗料:捲材、罐頭、工業、木器漆。

### 9.混合蠟

品名	D <sub>50</sub> (μm)	D <sub>98</sub> (μm)	添加量(%)	熔點(DSC/°C)	特性	應用
SNP50	4~6	-		113~117	PE-棕櫚混合蠟,在透明面漆保持光 澤及透明性,極佳滑度及耐磨擦。	水性及油性油墨、上光油(OPV)、罐頭、捲材、工業及 UV 塗料。
P-1385	5.5~7.5	-		134~145	PA 合成蠟,降低磨擦系數(滑度),抗刮損,金屬痕最少。在木器漆有柔軟 感及抗回黏。	水性及油性油墨、水性及油性塗料。粉末塗料:脫氣劑、滑度、抗刮損性。
P-1434	6	15			PE-PMMA 混合蠟,消光劑和滑度、抗擦亮、耐磨擦、抗刮損、滑爽手感、耐高溫。	水性及油性 UV 系統、水性及油性塗料。

大陸手機: 1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務) 第3頁, 共3頁(第-版 2020.06)