

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

ALBERDINGK 無溶劑水性 PU-壓克力混合物/共聚物樹脂

品名	固成份 (%)	黏度 (mPas)	pH 值	粘連溫度 (°C)	斷裂伸長率 (%)	擺桿硬度 (秒)	最低成膜溫度 (°C)	類別	中和劑	特性	工業用木器塗料				塑膠				金屬	應用於 DIY 塗料				
											家具塗料多塗層	家家具面漆	中密度纖維板封閉漆	戶外門窗塗料	電腦、通訊、個人消費電子品料	汽車用塗料	通用型塑膠塗料	柔感塗料	面漆	木地板用塗料	室內細木工塗料	室外細木工用漆	裝飾用塗料	室外著色用塗料
水性壓克力聚氨酯混合物，無溶劑																								
APU 10120	44 - 46	20 - 200	7.0 - 8.5	118		60	15	聚氨酯及壓克力樹脂混合體	DMEA	在塑料基材上具有出色的附著力，應用於汽車底漆和塑料塗料中，對鋁粉顏料具有出色的排列定向效果，早期耐水性優異，自交聯。			x		x	•	X					•		
水性壓克力脂肪族聚氨酯共聚物，無溶劑																								
UC 80	34 - 36	20 - 200	7.0 - 8.0	160		100	35	聚氨酯-聚氨酯-壓克力	NEM	在木器、塑料、金屬上具有良好的附著力，出色的抗刮傷及抗黏連性，也可用於上光油。	x						•		x	x	x		x	
UC 84	34 - 36	20 - 200	7.0 - 8.5	200		105	42	聚碳酸酯-聚氨酯-壓克力	TEA	在木器、塑料、金屬上具有良好的附著力，出色的抗刮傷性、抗黏連性，以及耐鹼、耐水性，硬度提升快速。	x						x		x	x	x		x	
UC 8400	39 - 41	20 - 200	7.0 - 8.5		120		50	聚氨酯-聚氨酯-壓克力	NEM	具有非常高的硬度和抗黏連性，優異的耐手脂及耐化學性能，抗刮傷性能極佳，同時也是水性壓克力樹脂及 UV 固化分散體的理想混合樹脂。	x	x												
UC 8910	39 - 41	20 - 200	7.0 - 8.5				50	聚氨酯-聚氨酯-壓克力	NE	在 ABS、ABS-PC、PC 基材上具有優異的附著力，特別推薦用作 2K 系統（如異氰酸酯交聯）之實色或素色工業塑膠底漆。					x	x	x							

x 推薦使用 • 可以使用