

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155(代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

建材用疏水劑 LIGAPHOB CN 5 PLUS

規格：

濕氣含量	: <3.0%
灰份	: 13.0~15.0%
鈣含量	: 4.0~6.0%
篩分分析 >45 μ m	: <3.0%
平均粒徑 D ₅₀	: 8.0~11.0 μ m

特性：

LIGAPHOB CN 5 PLUS 是一支反應性疏水劑/非反應性疏水劑混併產品，兩者皆以特殊脂肪酸為基礎，因此可提供乾砂漿系統有高效率。生產過程中確保提升劑量性和優異分散性。無分層傾向，即使以氣力輸送 (pneumatically transported) 也不影響。此外，LIGAPHOB CN 5 PLUS 有非常好的長效效果。LIGAPHOB CN 5 PLUS 可被廣泛應用。建議添加量為 0.1~0.5%。

應用：

若在礦物石膏中添加 0.3% LIGAPHOB CN 5 PLUS，具有下列性能：

空隙率(DIN EN ISO 1015-7)	: 19.0%
流動鋪散(DIN EN ISO 1015-3)	: 160 mm
嵩密度(DIN EN ISO 1015-6)	: 1.6534 g/cm ³
吸水係數(DIN EN 1062-3)	: 0.05 kg/(m ² h ^{0.5})
吸水率(DIN EN 1062-3)	: 0.16 kg/(m ² h ²⁴)

儲存：

密封原包裝儲放於陰涼乾燥處，保值期自生產日起至少 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。