

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

土耳其 PURIN 封閉型 NCO 架橋劑產品資訊

1. PURINATE SP101: 80%固體份, 溶劑: 二甲苯, 黏度(23°C): 4000~6000cps **矽烷末端化 IPDI 預聚體**, 沒有未封鎖的 NCO 成份, 用於黏膠、填縫劑和塗料。
2. PURINATE SP102: 100%固體份, 黏度(23°C): 40000~60000cps, **矽烷末端化 IPDI 預聚體**, 用於黏膠、填縫劑和塗料。
3. PURINATE BP201: 80%固體份, 溶劑: 二甲苯, 黏度(23°C): 600~1200cps, **封閉即用型 IPDI 預聚體**, MEKO 封閉, >130°C 解封反應, 不建議跟 polyol 或硬化劑混合使用。
4. PURINATE BP202: 80%固體份, 溶劑: 二甲苯, 黏度(23°C): 1000~1500cps, NCO%: 2.5~3.5%, **封閉型 IPDI 預聚體**, MEKO 封閉, >130°C 解封反應, 與 polyol 並用, **做烘烤型黏膠系統**。金屬催化劑, 例如: DBTDL(T12)或新葵酸鉍 Bi2010 可以加入促進更快反應架橋。
5. PURINATE BP101: 70%固體份, 溶劑: 二甲苯, 黏度(23°C): 1200~1600cps, **封閉即用型 MDI 預聚體**, MEKO 封閉, >130°C 解封反應, 用於烘烤型黏膠系統, 不建議跟 polyol 或硬化劑混合使用。
6. PURINATE BP102: 70%固體份, 溶劑: 二甲苯, 黏度(23°C): 1500~2000cps, NCO%: 2.5~3.5%, **封閉型 MDI 預聚體**, MEKO 封閉>130°C 解封反應。用於烘烤型黏膠系統與 polyol 並用, 金屬催化劑, 例如: DBTDL(T-12)或新葵酸鉍 Bi2010 可以加入促進更快反應架橋。
7. PURINATE RM501: 80%固體份, 溶劑: 20%二甲苯, 黏度(23°C): 500~1500cps, NCO%: 2.5~3.5%, **濕氣硬化 IPDI 有彈塑性預聚體**, **硬度 Shore A: 60**, **斷裂伸長率: >800%**, 來做單組份(1K)防水薄膜, 可加入填充料、色漿使用
8. PURINATE RM502: 75%固體份, 溶劑: 20%二甲苯, 黏度(23°C): 100~300cps, NCO%: 4.0~5.0%, **濕氣硬化 IPDI 有彈塑性預聚體**, **硬度 Shore A: 80**, **斷裂伸長率: >300%**, 用來做單組份(1K)防水薄膜, 可加入填充料、色漿使用。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。