

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性架橋劑 CARBODILITE E-05

規格：

外觀	：液體
固成份	：41.3±1%
離子性	：陰離子
pH 值	：8.1~11.0
黏度(20℃)	：~200 mPa.s
Carbodiimide 當量	：300~320

特性：

Carbodilite E-05 是一種不含 VOC 的聚碳二亞胺水分散型架橋劑，它可以幫助改善下列的特性：

1. 耐水性、耐溶劑性、耐化性。
2. 耐磨性、耐刮傷性。
3. 附著力。

它可以與羧酸基(~COOH)反應，建議用量為 3~7%。建議架橋條件：大於 80℃。

主要優勢：

1. 特別長使用時間(pot life)。
2. 優異的架橋性能。
3. 良好的耐鹼性。
4. 優異的分散性。

建議使用：

1. 含有羧酸基的水性樹脂。
2. 要求高性能的工業塗料、油漆及油墨。
3. 密著增進劑。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。