

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

透明灌注樹脂用促進劑 Yukalac PE-M87

規格：

外觀：紫色液體

特性：

1. Yukalac PE-M87 特別設計用於透明灌注及凝膠塗層。
2. Yukalac PE-M87 具有良好的穩定性，使用 Yukalac PE-M87 做出來的灌注有淡的顏色。
3. 反應性：

品名	透明灌注	凝膠塗層
不飽和聚酯樹脂 Yukalac C-108	100 份	-
不飽和聚酯樹脂 Yukalac G-2141T-EX	-	100 份
促進劑 Yukalac PE-M87	0.5 份	1 份
催化劑 MEKPO	1 份	1 份
在 30°C 時：		
膠化時間	10 分鐘	40 分鐘
反應時間	30 分鐘	65 分鐘
最大放熱溫度	62°C	60°C

建議配方：

不飽和聚酯樹脂 Yukalac C-108	100 份
促進劑 Yukalac PE-M87	0.3~0.7 份
催化劑 MEKPO	0.5~1.0 份
Pot life(30°C)	25~200 分鐘

不飽和聚酯樹脂 Yukalac G-2141T-EX	100 份
促進劑 Yukalac PE-M87	1.0~1.5 份
催化劑 MEKPO	1.0 份
Pot life(30°C)	30~60 分鐘

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。