

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

Alichem 公司罐頭、捲鋼塗料用不含 PTFE 的替代品資訊

PowderPec 系列：微粉

產品編號	蠟種類	熔點(DSC)(°C)	平均粒徑 D ₅₀ (μm)	特性
B3705F	微粉合成蠟	98	4~5	易分散、滑度、硬度、耐磨擦、相對不失光、可重塗性
B3815F	微粉合成蠟	105	4~5	滑度、硬度、耐磨擦、抗回黏、再塗性
P73F	微粉改性合成蠟	104	4~5	滑度、硬度、耐磨性、耐刮傷性、 易分散於水性系統
P92	微粉 HDPE	125	4.5~5.5	硬度、耐磨性、耐磨擦性、消光效果
P1	球狀微粉 HDPE	113~117	5~6	硬度、耐磨性
P75	微粉改性 HDPE	125	7~8	硬度、耐磨性、 易分散於水性系統
MTD32	微粉 PP	160	7~8	硬度、 止滑

CeraPec 系列：分散液

產品編號	蠟種類	熔點(DSC)(°C)	平均粒徑 D ₅₀ (μm)	特性
MPF-S	油性 PE 分散液(10~12%)	108	0.5	滑度、耐刮性
PXA-S	油性 LDPE 分散液(11~12%)	105	0.5	消光、柔軟感
P-1626	黃色棕櫚蠟分散液(8~10%， 溶劑 BCS)	83	0.5	符合 FDA 21 CFR 175.105, 175.300, 175.320, 176.170, 176.180
P-1037	乳白色合成蠟分散液 (47~53%，溶劑 IBA)	98	6.0	極佳爽滑感、耐磨性、 CERAFK 184N (13.5%) 的替代品
P-1436	碳氫蠟細分散液 (20%，溶劑 BAC)	102	-	滑爽、耐刮傷、啞光效果， CERAFK 184N (13.5%) 的替代品
P-1704	油性改性蠟分散液 (10.5~11.5%)	96	<2	滑度、耐磨性、 硬度、自成膜性
P-1706	GRAS^註及聚合物 油性分散液(10.5~11.5%)	98	<2	硬度、滑度、耐磨性， Ceracol 609N 的替代品
AliPac SL	蔬菜成分聚合物 ， 奶油狀固體	32~45	-	抗回黏性、滑度、降低摩擦係數、成份為 GRAS^註 ， 羊毛脂 ， Ceracol 609N 的替代品

^註 GRAS = Generally Recognized As Safe，普遍認定具安全性，規範於 FDA 21 CFR 170.30