

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

辛酸鈉催乾劑 Sodium Octanoate

規格：

	Na 3%	Na 5%	Na 8%	Na 5% (S type)
外觀	淺黃色液體	淺黃色液體	淺黃色液體	淺黃色液體
色相(Gardner)	≤1	≤1	≤4	≤1
金屬含量	3±0.2%	5±0.2%	8±0.2%	5±0.2%
非揮發份	24±2%	42±2%	69±2%	42±2%
黏度(25°C)	≤200cP	≤300cP	≤800cP	≤300cP
密度	0.88±0.02g/cm ³	0.91±0.02g/cm ³	0.95±0.02g/cm ³	0.94±0.02g/cm ³
閃火點	29±2°C	29±2°C	29±2°C	29±2°C
水溶性	可混溶	可混溶	可混溶	可混溶

特性/應用：

辛酸鈉催乾劑是一系列的鈉金屬皂，可作為鈷的共促進劑，應用於不飽和聚酯樹脂。

包裝：

15kg/罐、50kg/桶、170kg/桶。

儲存：

避免本品與氧化劑及過氧化物接觸。密封原裝桶建議儲放於≤25°C環境。若儲放適當且維持密封，則保質期為數月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。