

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

碳氫樹脂 NOVARES TN 150、TN 170

化學成分：

碳氫樹脂，由不飽和芳香族 C₉/C₁₀ 碳氫聚合的產品，不含礦物油。

規格：

	TN150	TN170
軟化點	：145~155°C	165~175°C
色相(Gardner.50%甲苯中)	：最大 10	5~10
酸價	：最大 0.1mgKOH/g	最大 0.1mgKOH/g
皂化價	：最大 0.5mgKOH/g	最大 0.5mgKOH/g
溴價	：6~10g/100g	6~10g/100g
密度(20°C)	：1.08~1.11g/ml	1.08~1.11g/ml
灰份	：最大 0.1%	最大 0.1%
水分	：最大 0.1%	最大 0.1%
閃火點	：>250°C	>250°C

應用：

TN150	TN170
1. 膠黏劑和填縫劑：木頭加工熱溶膠、溶劑型膠黏劑	1. 木頭加工熱溶膠
2. 塗料、清漆	2. 塗料、清漆
3. 印刷油量：新聞紙印墨、sheet-fed 平版(膠板)印墨、凹版印墨、有色輪轉平版印墨	3. 凹版印墨

包裝：

25KG/包

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。