

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

紙張噴墨墨水用定影劑DK-6852

規格：

外觀	：淺褐色液體
固含量	：49~51%
黏度(25°C)	：200~600mPa.S
pH 值	：2.5~4.5
比重(25°C)	：1.13~1.17 g/cm ³
離子性	：陽離子

特性：

- 1.DK-6852 是一種高陽離子改性多胺樹脂，可賦予紙張表面出色的噴墨記錄能力，具有下列特點：
 - 提高耐水性。
 - 提高顏料墨水的印字濃度。
 - 減少滲墨和羽化。
- 2.DK-6852 為陽離子型，與其他化學品一起使用時請注意其相容性，以免混合時產生絮凝物，影響使用效果。

應用：

- 1.特別適用於色素(二氧化矽)塗佈紙或薄膜。
- 2.將 DK-6852 添加到由氧化澱粉和/或 PVA 組成的塗佈液中，然後塗佈到紙上。
- 3-1.應用於商業用紙(例如：帳單和 DM 紙)的參考配方：

澱粉和/或 PVA	5 ~12%
DK-6852	3 ~10%
表面施膠劑	<0.5%

根據不同的紙質和印刷效果要求，需要預先進行塗佈試驗確認最佳塗佈量。

- 3-2.應用於明信片、寫真畫質噴墨用紙等的參考配方：

顏料(二氧化矽/氧化鋁/碳酸鈣)	100 份
黏合劑(PVA/乙酸乙烯乳液)	20~40 份
DK-6852	10~30 份

DK 系列產品的標準塗佈量為 0.2~1.0g/m²(固含量)，以 0.5g/m² 為基準對塗佈量進行調整後使用。

包裝：

220kg/桶、20kg/桶。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~25°C 環境，避免陽光直射，保質期為 6 個月。