

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155(代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

免砸磚防水塗料 PS-9059A / PS-9059B

規格：

天冬 A 劑 PS-9059A

外觀	: 無色或微黃透明
固含量	: >95.0%
總胺值	: 170±10 mgKOH/g
黏度 (25°C)	: 400±200cps
水分	: <0.10

天冬 B 劑 PS-9059B

NCO 含量	: 25.4±0.5%
黏度 (23°C)	: 200±100cps
固含量	: >95.0%

PS-9059A : PS-9059B 以 2 : 1 配製，性能如下：

拉伸強度	: 30 MPa
斷裂伸長率	: 90%
撕裂強度	: 100 N/mm
硬度 Shore D	: 70
開放時間(open time)	: 30 分鐘
實乾時間	: 8 小時

特性：

由天冬樹脂，脂肪族改性異氰酸酯，助劑組成的天冬聚脲組合料。本產品是一款適用於衛生間及陽臺防水修繕防黴菌塗料；同時還有良好的流動性、脫泡性，製備澆注產品表現優異。

應用：

1. 衛生間漏水避免破壞瓷磚的整體修繕。
2. 陽臺透明防水修繕。
3. 澆注模型。
4. 灌裝密封（非電子）等。

施工推薦：

1. 工作面處理：清理乾淨，要求工作面乾淨乾燥無水。
2. 用膠帶貼出工作面邊界；地漏網格板取下。
3. 用基層處理劑浸濕乾淨的布料，用布料將工作面仔細擦拭一遍，讓基層處理劑均勻殘留在工作面上（縫隙處應該重點處理）。等待 4 小時，待處理劑初步固化。
4. 按照大約 **0.4kg/m²** 的用料量，A、B 組份嚴格按比例混合均勻後，將膠水沿牆角倒一圈，用泡沫輥子將牆角的膠水往立牆工作面輥塗，配合毛刷將立牆工作

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

面塗刷完畢，剩餘的料從牆角往中間和門口輥，形成完整的塗層。如果有露底的地方應及時修補。塗層要求至少固化 12 小時後用同樣的辦法滾刷第二次。

5. 施工完畢後，塗層固化至少 48 小時後才能投入使用。

包裝：

20kg/桶、220kg/桶。

儲存：

本產品屬可燃物，應低溫保存，儲存溫度應 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ，要求遠離火源，在陰涼、乾燥、通風的環境中儲存。儲存期為一年。有本產品參與配製製成的塗層宜養護一週後測試塗層性能。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。