

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

MATAPEL 水性色漿 UNIQUA 系列產品資訊(適用個人護理產品)

產品編號	顏料種類	顏料含量	C.I. Pigment	C.I. No.	系統相容性	光牢度(Blue Wool)		耐化性		特性
UNIQUA YELLOW Q TO	透明氧化鐵黃 (黃棕色)	40%	Yellow 42	77492	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	8 8 8	酸 鹼 石灰	- - -	高濃度 優異亮度 極佳光牢度
UNIQUA RED Q TO	透明氧化鐵紅 (紅棕色)	40%	Red 101	77491	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	8 8 8	酸 鹼 石灰	- - -	高濃度 優異亮度 極佳光牢度
UNIQUA CREAM Q LV	氧化鐵黃 (深黃、帶紅色)	45%	Yellow 42	77492	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	7~8 7 6~7	酸 鹼 石灰	4~5 4~5 4~5	優異耐化性 極佳光牢度 極佳透明性 高著色力
UNIQUA CREAM Q OT	氧化鐵黃 (深黃、帶紅色)	50%	Yellow 42	77492	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	7~8 7 6~7	酸 鹼 石灰	4~5 4~5 4~5	優異耐化性 極佳透明性 高著色強度
UNIQUA OXIDE YELLOW Q CONC	氧化鐵黃	60%	Yellow 42	77492	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	8 8 7	酸 鹼 石灰	4~5 5 5	優異耐化性 高著色強度
UNIQUA OXIDE YELLOW Q WA 2	氧化鐵黃 (帶紅色)	55%	Yellow 42	77492	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	7~8 6~7 5~6	酸 鹼 石灰	4~5 4~5 4~5	優異耐化性 高著色強度
UNIQUA OXIDE RED Q MAROON CONC	氧化鐵紅	75%	Red 101	77491	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	8 8 7~8	酸 鹼 石灰	4~5 5 4~5	超高濃度 優異耐化性 優異亮度 高飽和度 高著色強度

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

產品編號	顏料種類	顏料含量	C.I. Pigment	C.I. No.	系統相容性	光牢度(Blue Wool)		耐化性		特性
UNQUA OXIDE RED Q N CONC	氧化鐵紅 (帶黃色)	55%	Red 101	77491	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	8 8 7	酸 鹼 石灰	4~5 5 5	優異耐化性 優異亮度 高飽和度 高著色強度
UNQUA OXIDE GREEN Q 1800	氧化鐵綠 (黃綠色)	65%	Green 17	77288	水性	單用 1/1 調色 1/10 調色	8 7~8 7	酸 鹼 石灰	5 5 5	優異耐化性 極佳光牢度
UNQUA OXIDE GREEN Q 1900	氧化鐵綠 (黃綠色)	45%	Green 17	77288	水性	單用 1/1 調色 1/10 調色	8 7~8 7	酸 鹼 石灰	5 5 5	優異耐化性 極佳光牢度
UNQUA OXIDE BLACK Q BB	氧化鐵黑 (中度藍黑色)	65%	Black 11	77499	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	8 7~8 6~7	酸 鹼 石灰	5 5 5	高色度.高固 優異耐化性 適用水性
UNQUA BLACK Q CI	碳黑 (棕黑色)	45~50%	Black 7	77266	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	8 7 6	酸 鹼 石灰	4~5 5 5	高色度.高固 優異耐化性 適用水性
UNQUA OXIDE BROWN Q CONC	無機棕色 (紅棕色)	60%	Red 101	77491	水性	單用 1/1 調色 1/10 調色	8 7~8 7	酸 鹼 石灰	4~5 5 4~5	優異耐化性 極佳光牢度
UNQUA RED Q MDSA	Monoazo (藍紅色)	60%	混合物	-	水分散型	單用 1/1 調色 1/10 調色	7 5 4	酸 鹼 石灰	4 4 4	高色度 半透明遮蓋

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。