

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

義大利 SAPICI 公司低游離單體產品目錄

POLURGREN 系列硬化劑產品，游離單體皆<0.1%：

產品編號	固成份 (%)	種類	異氰酸酯種類	NCO 含量 (%)	23°C黏度 (mPas)	應用
AD 01	75	芳香族	TDI	12.5~13.5	1200~3000	通用型。適用 2K 光油及塗料。提供良好撓曲性、豐滿度、明亮感及耐溶劑性。
AD BA 01	67	芳香族	TDI	11.5~12.1	400~800	通用型。適用 2K 光油及塗料。提供良好撓曲性、豐滿度、明亮感及耐溶劑性。
IR 01	50	芳香族	TDI	7.7~8.1	700~1400	2K PU 系統用快乾型硬化劑，有限度的黃變。適用填縫膠和消光面漆。提供硬度。
60T 01	60	芳香族	TDI	9.5~9.9	1200~2000	高揮發聚異氰酸酯，適用 PU 填縫膠及面漆。在快乾和長 pot life 間提供良好平衡。
OK 01	60	芳香族/脂肪族	TDI-HDI	9.8~10.3	500~1100	芳香-脂肪族硬化劑，優異耐黃變性。適用可拋光光油及塗料，提供極佳硬度和優異彈塑性。
FP 75 01	75	芳香族	TDI	12.5~13.5	1200~3000	符合歐盟、德國 BfR、美國 FDA 等對食品包裝的法規。
MT 75 01	75	脂肪族	HDI	16.0~17.0	50~200	脂肪族異氰酸酯，具有高韌性。適用不黃變 2K PU 塗料及烤漆。
MT 100 01	100	脂肪族	HDI	21.5~22.5	1800~3300	脂肪族三聚體，具有高韌性。適用不黃變 2K PU 塗料及烤漆。
MT 100 LV 01	100	脂肪族	HDI	22.0~23.0	900~1500	低黏度的脂肪族三聚體。適用不黃變 2K PU 塗料及烤漆。
MT 100 LLV 01	100	脂肪族	HDI	22.0~24.0	550~850	超低黏度的脂肪族三聚體。適用不黃變 2K PU 塗料及烤漆。
MT 90 01	90	脂肪族	HDI	19.1~20.5	400~700	脂肪族三聚體，具有高韌性。適用不黃變 2K PU 塗料及烤漆。

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

POLURGREN 系列預聚體產品，游離單體皆<0.1%：

產品編號	固成份 (%)	種類	異氰酸酯種類	NCO 含量 (%)	黏度 (mPas)	應用
PRP 350 01	100	芳香族	TDI	3~4	5000~9000, 23°C	防水薄膜。
PRP 450 01	100	芳香族	TDI	4~5	5000~9000, 23°C	防水薄膜及膠。
PRP 750 01	100	芳香族	TDI	7~8	6000~12000, 40°C	膠及防水薄膜。
PRP 940 01	100	芳香族	TDI	8.9~9.7	40000~10000, 40°C	膠及 primer。
PRP F 930 01	100	芳香族	TDI	8.8~9.7	10000~20000, 50°C	噴塗式 PU 發泡
PRP 6050 01	100	芳香族	MDI	4~6	4500~15000, 40°C	膠。
PRP 4041 01	100	脂肪族	HDI	9~10	1500~3500, 40°C	電絕緣材料—具有顏色穩定性的彈性薄膜。
PRP 5500 01	100	芳香族	TDI	2~3	3500~8500, 23°C	填縫膠及接縫填料。

水性硬化劑 HYDRORENE 系列及封閉型硬化劑產品，游離單體皆<0.1%：

水性

產品編號	固成份 (%)	種類	異氰酸酯種類	NCO 含量 (%)	23°C黏度 (mPas)	應用
AW 1 01	100	脂肪族	HDI	16.0~18.0	2000~4000,	2K 水性底漆及面漆。
AW 4 01	100	脂肪族	HDI	20.0~21.0	1000~3000	工業用及建築用 2K 水性底漆、面漆。
AW 5 01	100	脂肪族	HDI	15.5~16.5	5000~9000	木器用 2K 水性底漆及面漆。
AW 6 01	100	脂肪族	HDI	22.0~24.0	550~850	工業用及建築用 2K 水性底漆、面漆。
AW 65 01	65	脂肪族	HDI	10.0~11.0	50~200	2K 水性底漆及面漆。
LP 100 LV	100	芳香族	TDI	2.1	15000~25000	2K 膠及填縫膠。
LP 100 LH	100	芳香族	TDI	2.1	20000~45000	2K 膠及填縫膠。
BK 5250 EA	50	芳香族	TDI	6.0~6.5	<100	PVC、織物、紡織品及捲鋼用烤漆。