

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

朗盛公司防水透濕用油性、水性 PU 產品目錄

油性 PU—Witcoflex 系列：

產品編號	固成份 (%)	黏度(mPas)	溶劑種類	拉伸強度 (MPa)	斷裂伸長率 (%)	100%模數 (MPa)	特性及應用
886 Matt	30±1	2000~26000	異丁醇/甲苯	30	1200	5.5	消光。二液型，需搭配封閉型異氰酸酯。薄膜具有高度防水、防風、耐用性。適用服裝、鞋類、寢具。
959 Matt	30±1	26000~32000	異丁醇/甲苯	35	1100	3.5	消光。單液型。薄膜具有高度防水、防風、耐用。適用服裝、鞋類、寢具。
987 Matt	30±1	14000~26000	MEK/DMF	30	1000	5	消光。單液型。適用輕量紡織品，例如機織或針織尼龍、聚酯、滌棉及無紡材。作為面漆建議以刮刀塗佈。薄膜具有耐滲水、耐磨、耐洗、耐乾洗。
2977 Matt	30±1	20000~30000	IPA/甲苯	-	-	-	消光。薄膜具有防水、透濕、防風及耐用性。
974	44.5±1.5	32000~40000	MEK	-	-	-	二液型，需搭配異氰酸酯或與酸催化劑結合的美耐敏甲醛樹脂。適用輕量紡織品，例如機織或針織尼龍、聚酯、滌棉及無紡材。建議直接或轉移塗佈方式作為底漆或 tie coat，直接塗佈需兩層或多層。薄膜具有耐滲水、耐磨、耐洗、耐乾洗。

水性 PU—Witcoflex 系列：

產品編號	固成份 (%)	黏度(mPas)	溶劑種類	拉伸強度 (MPa)	斷裂伸長率 (%)	100%模數 (MPa)	特性及應用
120	50±1.5	25000~35000	水	-	-	-	水性可固化黏膠，適當架橋後可提供高透濕、良好密著及柔軟手感。
141	50±1.5	17500~27500	水	-	-	-	水性可固化黏膠，適當架橋後可提供高透濕、良好密著及柔軟手感。