

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

MAFLON 公司封閉型聚異氰酸酯架橋劑

規格：

品名	離子性	有效份(%)	化學成份	功能&效益
HYDROSIN NF-06	非離子	40	封閉聚異氰酸酯	水性穩定性架橋劑，能用來硬化所有的 PUD 和壓克力乳液。增加耐化性、物理性、在織物纖維提供持久性和透明性處理。不會改變材料的外觀。 解封溫度>145°C 。
HYDROSIN NF-08	非離子	39	封閉聚異氰酸酯	水性不含 MEKO 的穩定性架橋劑，增加氟碳織物產品的撥水、撥油效果，能用來硬化所有的 PUD 和壓克力乳液。增加耐化性、物理性，在織物纖維提供持久性和透明性處理。不會改變材的外觀。 解封溫度>120°C 。

特性：

HYDROSIN 無氟封閉異氰酸酯，用來做為多種塗料要求熱硬化應用的架橋劑。**應用包括增加持久的撥水(DWR)效果和沾髒污離形性質。塗層的附著力和持久性也能增加。**不含有甲醛，具有下列性質：

- 1.增加持久的撥水(DWR)效果。
- 2.增加在織物皮革上的髒污離形性質。
- 3.增加耐水性和環境攻擊。
- 4.增加塗層的耐候性和水性 Pad 應用的附著。
- 5.強化貼黏(Lamination)和塗層的附著。
- 6.**增進在編織和不織布纖維上偶聯劑(silane)滲透作用和 Blood 阻力。**
- 7.要求熱硬化循環。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。