

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

濕氣阻隔抑制劑 ADDITIVE-16

規格：

化學成份	：雲母粒子
外觀	：乳白色
固含量	：8%
pH 值	：9~11
粒徑	：6~8 微米
長寬比	：220~240
起泡性	：非常低
溶劑	：水

特性：

ADDITIVE-16 具有以下特性：

1. 可提升阻隔性能。
2. 細顆粒型、霧度低。
3. 高長寬比。
4. 在高濕度環境下仍具優異阻隔性。
5. 符合 FDA 與 EU 2011/No. 10 規範。

使用方法：

使用前 ADDITIVE-16 攪拌均勻。

1. 170 公升塑膠桶：使用螺旋式分散機，分散 10 分鐘以達均勻。

攪拌葉片：直徑 150 mm。

轉速：1300 rpm (10 m/s)。



2. 20 公升內袋箱(Bag-In-Box)：

- (1) 將 Bag-In-Box 前後搖動、充分攪拌。
- (2) 將液體物從 Bag-In-Box 中倒出。
- (3) 依上述相同條件進行攪拌。

3. 實驗室：用力搖晃直到黏度降低，或是使用螺旋式分散機分散 10 分鐘以達均勻。使用設備：

T.K. HOMODISPER Model 2.5(PRIMIX)，轉速：1000 rpm(2.6 m/s)。



儲存：

室溫 5~30°C 避免陽光照射。