

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

紙張噴墨墨水用定影劑DK-6885

規格：

外觀	：淺褐色液體
固含量	：69~71%
黏度(25°C)	：≤1000mPa.S
pH 值	：4.5~6.5
比重(25°C)	：1.19~1.23 g/cm ³
離子性	：陽離子

特性：

1.DK-6885 是一種高陽離子改性多胺樹脂，可賦予紙張表面出色的噴墨記錄能力，具有下列特點：

- 提高耐水性。
- 提高顏料墨水的印字濃度。
- 減少滲墨和羽化。

2.DK-6885 為陽離子型，與其他化學品一起使用時請注意其相容性，以免混合時產生絮凝物，影響使用效果。

應用：

- 1.將 DK-6885 添加到由氧化澱粉和/或 PVA 組成的塗佈液中，然後塗佈到紙上。
- 2.應用於商業用紙(例如：帳單和DM紙)的參考配方：

澱粉和/或PVA	5 ~12%
DK-6885	3 ~10%
表面施膠劑	<0.5%

根據不同的紙質和印刷效果要求，需要預先進行塗佈試驗確認最佳塗佈量。

包裝：

220kg/桶、20kg/桶。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~25°C環境，避免陽光直射，保質期為 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。