

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

德國 Lanxess 公司低游離預聚體產品資訊

Adiprene 系列，游離異氰酸酯單體皆<0.1%，應用於膠黏劑、密封劑、1K 填縫膠(OCF)、熱熔膠：

產品編號	化學結構	NCO 含量(%)	50°C黏度(cps)	70°C黏度(cps)	應用
LFG 0748	TDI / 聚醚	7.50	2700	-	低黏度。膠黏劑及密封劑。
LFG 740D	TDI / 聚醚	8.85	4000	-	低黏度。膠黏劑及密封劑。
LFG 963A	TDI / 聚醚	5.70	3200	-	低黏度。膠黏劑及密封劑。
LFG 964A	TDI / 聚醚	6.00	1500	-	低黏度。膠黏劑及密封劑。
LF TE330	TDI / 聚醚	3.30	1209	-	地坪、膠黏劑及密封劑。
LF TE365	TDI / 聚醚	3.65	865	-	地坪、膠黏劑及密封劑。
LF TE440	TDI / 聚醚	4.40	812	-	地坪、膠黏劑及密封劑。
LF TE915	TDI / 聚醚	9.15	2000~4000	-	膠黏劑及密封劑。
LF TE980	TDI / 聚醚	9.80	8000~16000	-	膠黏劑及填縫膠。
LFM G730	MDI / 聚醚	7.30	22750	3125	填縫膠。
LFM G750	MDI / 聚醚	7.50	32000	3500	填縫膠。
LFM G600	MDI / 聚醚	6.00	3975	850	膠黏劑及密封劑、熱熔膠。
LFM IG600	混合 MDI / 聚醚	6.00	7450	1350	膠黏劑及密封劑、熱熔膠。
LFM G1000 ¹	混合 MDI / 聚醚	10.00	600000	17600	膠黏劑及密封劑、熱熔膠。
LFM S345 ²	MDI / 聚酯	3.45	13575	3530	膠黏劑及密封劑、熱熔膠。
LFM S430 ²	MDI / 聚酯	4.30	16800	4050	膠黏劑及熱熔膠。
LFM S300 ¹	MDI / 聚酯	3.00	固體	4475	快速結晶熱熔膠。
LFM S500 ¹	MDI / 聚酯	5.00	固體	3200	快速結晶熱熔膠。

¹：實驗室產品。

²：目前的游離異氰酸酯單體為<1%，若客戶要求<0.1%，Lanxess 公司可另行提供。