

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

ADHEXION-Inks and Footwear 油墨用+鞋及工業產品介紹

表印油墨用 PU 樹脂：

產品編號	固成份 (%)	聚合物種類	溶劑	23°C黏度 (mPas)	色澤	應用及特性
ADHEXION 1010	70±2	聚醚-脂肪族	乙酸乙酯	800-2000	最高 2	具有很好的溶劑釋放性，耐曬性極好，耐揉搓及耐化學品優異，適用於 NC-PU 表印油墨 。
ADHEXION 620	100	聚醚-脂肪族	-	3000±1000	最高 2	無溶劑 ，與硝化棉相容性好，適合高固低黏、低 VOC 體系 NC-PU 表印油墨 ，以及 1K OPV 光油 。
ADHEXION 940	70±2	聚醚-脂肪族	乙酸乙酯/ 異丙醇	250-750	< 2	耐曬性極好，耐揉搓及附著力優異，光澤高，在 透明或珠光 BOPP、PE、CPP 等基材膜上優異的附著力 ，適用於 NC-PU 表印油墨 。
ADHEXION 950	45±2	聚醚-脂肪族	乙酸乙酯/ 乙醇	1000-3000	< 1	乾速極快 ，耐曬優異，耐揉搓好，在 聚烯烴、PE、CPP 基材上附著力良好 ，耐化學品優，適用於 NC-PU 表印油墨 。
ADHEXION 960	55	聚醚-脂肪族	乙酸乙酯/ 乙醇	1000-2000	< 1	耐曬性好，耐揉搓極佳，耐介質優，適用於 NC-PU 表印或複合印刷油墨 。
ADHEXION 970	55	聚醚-脂肪族	乙酸乙酯/ 異丙醇	2500-3500	< 1	耐曬性好，耐揉搓極佳，耐介質優，適用於 NC-PU 表印或複合印刷油墨 。
ADHEXION 740	80±2	聚醚-芳香族	乙酸乙酯	700-1300	最高 2	耐熱極好，耐揉搓優異，機械適應性優異，在 聚烯烴基材上良好的附著力 ，適用於 NC-PU 表印油墨 。
ADHEXION 850	70±2	聚醚-芳香族	乙酸乙酯/ 異乙醇	1000-2000	最高 2	乾速快 ，耐揉搓好，在 透明或珠光 BOPP、PE、CPP 等基材膜上優異的附著力 ，耐油脂及耐化學品優異，適用於 NC-PU 體系表印油墨 。
ADHEXION 860	75±2	聚醚-芳香族	乙酸乙酯	2500-3500	最高 2	良好的耐熱性及耐揉搓性，抗劃傷好，適用於 NC-PU 表印油墨 。
ADHEXION 870	75±2	聚醚-芳香族	乙酸乙酯	1300-2300	最高 2	良好的耐揉搓及附著力，油墨鮮豔好，亮度佳，適用於 NC-PU 體系表印油墨 。

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

鞋膠及工業黏合劑用聚異氰酸酯架橋劑：

產品編號	固成份 (%)	異氰酸酯種類	溶劑	NCO 含量 (%)	23°C黏度 (mPas)	最高色澤	應用及特性
ADHEXION UE 2008 RC	30	TDI 三聚體	乙酸乙酯	4.5-5.0	<50	1	應用於鞋或其他橡膠製品黏接用膠水固化劑，具有優異的初期及最終黏接力，耐水解，耐熱優異。
ADHEXION UE 1001 RN	40	TDI-HDI	乙酸乙酯	7.0-7.6	<50	1	應用於鞋或其他橡膠製品黏接用膠水固化劑，具有優異的初期及最終黏接力，耐水解，耐熱及耐黃變優異。
ADHEXION UE 1003	40	TDI-HDI	乙酸乙酯	7.0-7.6	<50	1	應用於鞋或其他橡膠製品黏接用膠水固化劑，具有優異的初期及最終黏接力，耐水解，耐熱及耐黃變優異。
ADHEXION OK S3	60	TDI-HDI	乙酸乙酯	10.5-11.5	<300	1	應用於鞋或其他橡膠製品黏接用膠水固化劑，具有優異的初期及最終黏接力，具有極好的耐黃變效果，耐水解，耐熱優異。
ADHEXION 460	100	MDI 聚合物	-	9-10	4000-8000	5	用於 1K MDI 膠黏劑，具有優異的黏接力和機械性能，耐化學品優，適用於黏接橡膠粒、軟木等。
ADHEXION 900	100	TDI 聚合物	-	4.0-5.0	7000-12000	1	彈性聚氨酯預聚體，抗機械破壞性優，斷裂伸長率能達到 700% 以上，用於聚氨酯防水塗料或彈性體鑄模等。