台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373 E-mail: anvictor@ms45. hinet. net 網站: www. twanfong. com

Tanatex 公司防水透濕相關產品資訊


防水透濕(waterproof breathable)意涵:

織物若具有透濕性指得是可允許濕氣藉由材料來傳輸。




透濕應用市場:

- ◆ 全球防水透氣紡織品市場的市場增長預計為 5.53%, 到 2027 年將產生 26.9592 億 美元的收入。
 Waterproof Breathable Textiles Market, Revenue (%), by Textile, Global, 2018
- ◆ 因此,塗層市場的潛力約為 6.47 億美元。
- ◆ 市場的最大部分是溶劑型



透濕技術:



大陸手機:1350-9624401(技術),1382-5211745(業務) 第1頁,共6頁(第-版2021.07)


台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373 E-mail: anvictor@ms45. hinet. net 網站: www. twanfong. com

整體塗料的透濕技術:

◆ 吸附:單層塗層由於其親水性而將水分子吸向自身

◆ 擴散:液體因壓差而滲入塗層,高壓受低壓吸引,反之亦然,所以外套 內部的高壓自然會向外吸引,以滿足外套表面的較低壓力。

◆ 去吸附:水氣分子蒸發並以氣體形式從外層逸出,完成"水蒸氣轉移(Water Vapor Transfer)"過程。



透濕市場技術:

油性	水性	TPU
高濕氣穿透率	高濕氣穿透率	高濕氣穿透率
高耐洗性	低耐洗性	高耐洗性
極佳手感	差~良好手感	良好手感
含有溶劑(排放問題)	無溶劑	無溶劑,但須搭配熱熔膠
設備難清洗	設備難清洗	需要單獨的設備

新品 EDOLAN WVT:

◆ 完全水性的脂肪族 PU

◆ 固成份 35%

◆ 無共溶劑

◆ 無甲醛

◆ 非離子

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373 E-mail: anvictor@ms45. hinet. net 網站: www. twanfong. com

TANATEX 的解決方案 Spiro-Tex:

步驟一 預成品



<注意>

- •當只要求撥水性時,建議使用 BAYGARD FCF 01 + BAYGARD CLEAN。
- 當要求撥水性及撥油性時,建議使用 BAYGARD CLEAN。
- 不是每個程序都需要壓延(calander)步驟,取決於織物類型。
- 塗裝前不要固定撥水劑。
 - **☞** BAUGARD FCF / FCF 01

最新的高效能、**耐洗、無氣素的撥水劑**,適用合成纖維及其與纖維素的混併。

◆ BAYGARD CLEAN
濃縮型撥水、撥油劑,高家庭水洗耐用性。

◆ BAYGARD FBI

最新一代促進劑,可提高 FC 和 DWR 成品的耐用性。完全不含共溶劑,不含甲醛和肟。無 VOC 排放問題。高藥劑浴相容性。

步驟二 底塗



◆ TANALINK PCI

脂肪族(HDI型)封閉型異氰酸酯架橋劑,DMP封端,完全無共溶劑,不含甲醛及丁酮肟。

- **◆** TANALINK CDI
 - 水性碳二亞胺架橋劑,無溶劑,可與聚合物的羧酸基進行反應,高度 反應性,低溫固化,調高pH值下有長pot life。
- **◆** EDOLAN WVT

非離子,聚醚型 PUD,具有親水性。

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373 E-mail: anvictor@ms45. hinet. net 網站: www. twanfong. com


步驟三 面塗



- ◆ TANACOAT MTO

 脂肪族聚酯 PU,高耐磨性、耐刮性、耐候性和非常好的耐水解性。
- ◆ EDOLAN WVT 脂肪族聚醚 PU, 軟質,親水性,高濕氣穿透容納性,與水氣穿透率相關 的高 waterhead 值和極佳的水洗耐用性。
- ◆ EDOLAN XME 01(可選用) 高濃縮無載體的消光劑和細粒徑二氧化矽的抗回黏劑。

解決方案:



台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155(代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45. hinet. net 網站:www. twanfong. com

指標:


		Spiro-Tex	油性	BM1	BM2	BM3	BM4
静	初始	>10000	>10000	>10000	5730	>10000	>10000
水壓	40℃水洗×5 次	>10000	>10000	9220	60	620	700
(WVTR)	初始 40℃水洗×5 次 提高率	1530 1803 18%	1523 1790 18%	1250 1740 39%	1551 2841 83%	1543 1790 16%	635 1551 144%
	其他	軟質	軟質	硬質	NOK	裂痕	裂痕

*TANATEX 內部測試方法值>1500g/m², 24hr 對應到值>8000g/m², 24hr

	Spiro-Tex	BM1	BM2	BM3	BM4
耐水洗性	高	高	無	低	低
手感	+++		-	++	++
Watercolumn 測試	+++	+++	++	+++	+++
水洗後進行 Watercolumn 測試	+++	+++			
濕氣穿透率(MVTR)	+++	+++	+++	+++	+++
水洗後 溼氣穿透率(MVTR)	+++	++		+++	
成本	中	中	低	中	高

防水測試:


◆ 40°C耐水洗+掛乾 (watercolumn)



大陸手機:1350-9624401(技術),1382-5211745(業務) 第5頁,共6頁(第-版2021.07)

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373 E-mail: anvictor@ms45. hinet. net 網站: www. twanfong. com

◆ 60°C耐水洗+掛乾 (watercolumn)



比較 Spiro-Tex 與目前透濕市場技術:

Spiro-Tex	油性	水性	TPU
高 MVTR	高 MVTR	高濕氣穿透率	高濕氣穿透率
高耐洗性	高耐洗性	低耐洗性	高耐洗性
極佳手感	極佳手感	差~良好手感	良好手感
無溶劑	溶劑排放問題	無溶劑	無溶劑但須搭配熱熔膠
設備易清潔	設備難清潔	設備難清洗	需要單獨的設備

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。