

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

ALBERDINGK 水性紫外光固化 UV 樹脂-應用於表面塗層

紫外光固化聚酯-聚氨酯樹脂

品名	固成份 (%)	黏度 (mPas)	pH 值	UV 固化前硬度 (秒)	UV 固化後硬度 (秒)	最低成膜溫度 (°C)	特性	工業用木器塗料								塑膠	金屬	其它行業	特殊性能	
								傢俱清漆	傢俱色漆	中纖板	木地板 / 樓梯塗料	嵌板用塗料	室內細木工塗料	軟木用塗料	木器底漆	通用型塑膠塗料	通用型金屬塗層	紙張	可與異氰酸酯反應進行雙重固化	特別增強的再乳化性能
LUX 220	34 - 36	20 - 200	7.5 - 9.0	50	180	0	在清漆和色漆中具有優異的耐化學品性和耐沾污性，色漆體系具有優異的耐刮傷性，兼具柔韌性和硬度。	x	x		x	x				x	x	x	x	
LUX 250	39 - 41	10 - 500	6.5 - 8.0	20	160	0	具有柔韌性的硬度，出色的抗刮傷性，高耐化學品性，在木器、塑料上有出色的附著力，高光澤，優異的顏填料潤濕性，對木纖維具有低纖維豎立現象。	x	•	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
LUX 260	39 - 41	10 - 200	7.0 - 8.5	不乾 (tacky)	150	0	具有優異的暖木效果，高光澤和透明度，高抗刮傷及耐化學品性，填充性佳，UV 固化前具有極好的再乳化性能，不能物理乾燥。	x	x		x	x	x		x		x	x		x

x 推薦使用

• 可以使用

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

紫外光固化聚氨酯-丙烯酸共聚物樹脂

品名	固成份 (%)	黏度 (mPas)	pH 值	UV 固化前 硬度 (秒)	UV 固化後 硬度 (秒)	最低成膜溫度 (°C)	特性	工業用木器塗料							塑膠 通用型塑膠塗料	金屬 通用型金屬塗層	其它行業 紙張	特殊性能		
								傢俱清漆	傢俱色漆	中纖板	木地板 / 樓梯塗料	嵌板用塗料	室內細木工塗料	軟木用塗料				木器底漆	可與異氰酸酯反應進行雙重固化	特別增強的再乳性能
LUX 286	39 - 41	10 - 500	7.0 - 8.0	40	100	14	在色漆中具有良好的耐沾污、耐染料性，對一般的塑料和金屬具有很好的附著力，可進行雙重固化。	•	X			•				X	X		X	
LUX 399	44 - 46	10 - 500	6.5 - 7.5	10	110	0	一般用途的樹脂，用於高品質木器塗料，具有出色的打磨性、抗黏連性和耐化學性，閃蒸時間短。	X	•	X	X	•	X		X	•		X		
LUX 481	39 - 41	10 - 500	7.0 - 8.0	25	100	0	在色漆體系中具有出色的耐化學性和抗沾污性，可雙重固化，對塑料和 100% UV 系統具有良好的附著力。	X	X	X	X					X	X	X	X	
LUX 482	43 - 45	10 - 500	6.5 - 8.0	40	130	0	在清漆及色漆體系中都具有非常好的耐化學性，漆膜填充性佳，附著力好，對木材內含物的隔離效果非常好。	X	X	X					X	X	X		X	
LUX 484	36 - 38	20 - 200	7.0 - 8.5	30	140	0	兼具硬度和柔韌性的 UV 分散體，UV 固化前具有高硬度，打磨性及附著力佳，尤其適合木地板現場施工。	X		X	X	X			X	X			X	

x 推薦使用

• 可以使用