

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

日本高松(TAKAMATSU Oil & Fat)水性塗料添加劑目錄

功能	應用	產品編號	組成	固成分 (%)	pH 值	25°C黏度 (mPas)	離子性	折射率	Tg(°C)	備註
易密著 定錨效果 (在線)	底漆	A-684G	聚酯	25	7~9	<25	陰離子		50	對 PET 膜附著
		ACC-876P*	聚酯-壓克力混合物	25	6~8	<100	陰離子	1.53	55	對 PET、 PMMA/PAN、 ABS、硬質 PVC 附著
		ACC-11F	聚酯	15	5~7	<100	陰離子			極佳 PET 附著
		ACC-11F-28	聚酯	28	5~7	<100	陰離子	1.58	25	極佳 PET 附著
		ACC-15GH	聚酯	30	5~7	<100	陰離子			極佳 PET 附著 、耐溶劑
		A-645GH	聚酯	30	5~7	<100	陰離子		55	極佳耐溶劑
		MYX-2229	聚合物混合物	19	9	<100	陰離子			MYX-2229/ ACC-353EX
		ACC-353EX	聚合物混合物	20	4~7	20~200	陰離子			= 65/35
寡聚物阻隔 塗料	底漆	JS-700	聚酯-壓克力混合物	25	6	<15	陰離子			阻止 PET 低聚物 析出
		ACC-JS-920	聚酯-壓克力混合物	30	5	40	陰離子			阻止 PET 低聚物 析出 聚酯 Tg：60°C 壓克力 Tg：100°C
抗靜電/ 電導體(離線)	抗靜電劑	ASC-7950	聚酯-壓克力混合物/ 合成黏土礦物	5	8~10	<100	陰離子			10 ⁻⁹ Ω
		RTX-014(升級版)		5	8~10	<50	陰離子			ASC-7950 的升級 版

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

防霧/疏水 (離線)	防霧劑 疏水劑	SWX-349R	壓克力	16	4~5	<100	陰離子			接觸角：40° 耐用性防霧
		SWX-700	親水性壓克力	20	4~6	<100				更佳耐水/耐熱/密 著/撥水
		SWX-361	親水性壓克力	16	4~5	<100				接觸角：10°
		ACC-353EX	聚酯-壓克力混合物	20	4~7	20~100	陰離子	1.53	60	
噴墨前處理 吸墨層	油性噴墨 用 打底層	ES-960MC	壓克力	45±3	6~8	<2000	陰離子			亮光、特別適合 搭配 Roland 油性 印墨
耐溶劑性 (離線)	導電聚合 物用載體	ACC-355H	聚酯-壓克力混合物	30	5~7	20~100	陰離子	1.53	55	Av：< 5
		ACC-353EX	聚酯-壓克力混合物	20	4~7	20~100	陰離子	1.53	60	Av：10~15 更佳耐溶劑， 可做為防霧劑 、親水化劑
離型劑	非矽離型 劑	HZ-523	聚酯/蠟	20	8~10	<50	陰離子			重型 180gf/18mm
		HZ-410X	PU/聚乙烯/壓克力 混合物	20	8~10	<50	陰離子			輕型 20gf/18mm
		MYX-3200		20	約 7	<50	陽/陰 離子型			搭配 SV-02 使用能 達到耐熱性。比例 MYX-3200：SV-02 = 90：10
		HZC-1477	聚酯	20	8~10	<50	陽離子			對 PET 膜附著 不含有硅油 高溫下液體具優異的 穩定性

*含有 n-butyl cellosolve 溶劑。

**亦有撥水、耐化、爽滑、耐磨、除臭、耐汗、阻燃等功能添加劑。