

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155(代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

天冬氨聚脲外牆透明防水清水塗料 PS-9052A/PS-9052B

規格：

天冬 A 劑 PS-9052A

外觀	: 無色或微黃透明
固含量	: >95.0 %
黏度 (25°C)	: 950±300 cps
總胺值	: 195±10 mgKOH/g
水分	: <0.10 %

天冬 B 劑 PS-9052B

固含量	: >85.0 %
黏度 (23°C)	: 2000±500 cps
NCO 含量	: 6.6±0.5 %

質量比 PS-9052A : PS-9052B 以 1 : 2 配製，性能如下：

拉伸強度	: 15 MPa
斷裂伸長率	: 150 %
吸水率	: 1 %
硬度 Shore A	: 90
開放時間	: 60 分鐘
實乾時間	: 10 小時

特性：

由天冬樹脂，脂肪族改性異氰酸酯組成的通用天冬彈性塗料清水料。本產品是一款通用性極好的天冬聚脲組合料，利用其製備的塗料塗膜具有優異的豐滿度、耐候性、強度、耐溶劑、耐酸鹼等性能。可一次性施工 1mm，廣泛應用於防水塗料、防腐塗料。

應用：

1. 外牆防水塗料的新建與修繕面漆，也可制成色漆。
2. 木器的防護塗料。

包裝：

20kg/鐵桶、220kg/鐵桶。

注意事項：

本產品屬可燃物，應低溫保存，貯存溫度應 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ，要求遠離火源，在陰涼、乾燥、通風的環境中儲存。貯存期為一年。有本產品參與配製製成的塗層宜養護一週後測試塗層性能。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。