

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

微膠囊酯潤滑劑 Calyshield L110 PW, L110 SL

規格：

	Calyshield L110 PW	Calyshield L110 SL
有效成份	: 40%	40%
外觀	: 白色粉末	白色液體
固成分	: ≥98%	~30%
粒徑(90%)	: <15um	<10um
耐溫*	: 335°C	

*可以耐受高達聚合物殼軟化或分解點的加工溫度，即 335°C。此溫度對應於 5% 質量損失點。

特性：

Calyshield L110 PW 及 L110 SL 是一種先進的微膠囊酯潤滑劑，具有出色且持久的耐磨性，同時增強表面潤滑性而不會起霜。非常適合需要持久性能，並對產品外觀和感覺有優異控制。具有下列特點和優勢：

1. 不含矽酮、聚四氟乙烯及甲醛。
2. 增強固化膜的清晰度或顏色。
3. 持久耐磨、耐刮、耐摩擦。
4. 表面潤滑，持久降低摩擦係數(CoF)。
5. 減少潤滑劑的浸出。
6. 提高抗污性。
7. 卓越的塗層和彈性體附著力。
8. 與許多樹脂系統具有良好的相容性，包括油性、水性、混合塗料及粉末基質。

應用：

1. 布料和紡織品。
2. 塗料。
3. 彈性體。
4. 塑膠。
5. 複合材料。
6. 油墨。

Calyshield L110 PW 及 L110 SL 微膠囊具有出色且持久的耐磨性，同時也為汽車和運輸、電子和電器產品、體育用品和高性能布料等廣泛的終端市場帶來其他優勢。

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

粉末：

可以在生產過程中的任何時間添加，**建議採用低到中度剪切力來分散。建議用量為總配方的 0.5~5%。**

漿料：

使用前充分混合，**手動均質即可。建議用量：1~10%**，可以加入液體系統、乳液或塑膠、橡膠加工的用漿體中。

包裝：

Calyshield L110 PW：10kg 或 200kg/桶。

Calyshield L110 SL：10kg。

儲存：

存放於室溫乾燥處，置於原廠密封容器中，保存期限為自生產日起 36 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。