

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

CHT 公司 LPF 矽利康彈性體操作指導&資訊

1. 將 LPF 158 A&B 應用於離型紙上作為面塗，可以製作成紅色或白色、亮光或消光。
膜厚約 20 μm ，乾燥 120~130°C $\times$ 2~3 分鐘，硬度 Shore A：35~40。可以添加 5~10% LPF 194 A&B，硬度 Shore A：40 於面塗中，改善手感及性能。
2. 將 LPF 156 A&B(LP F 166 A&B，硬度 Shore A：42~48)應用作為底塗，膜厚約 300 μm ，乾燥 120~130°C $\times$ 2~3 分鐘。
3. 將 HAB 51 A/B 應用作為密著塗層，提供對織物有較佳附著性，膜厚約 30 μm ，以 calandra 設備來應用到織物上。乾燥 120°C $\times$ 2~3 分鐘。
4. 以上產品可應用於家飾品、鞋面層、無強彈塑性的成衣等。
5. 另有下列產品，不同性能用途：
 - A. 織物塗料用防滑 RTV：ALPATEC 30194：Shore A： 40，高透明性。
 - B. RTV 用延長助劑：ALPA-RETARD A，依添加量不同：加 0.2%初始操作時間延長倍率 1.5~2；加 0.6%初始操作時間延長倍率 6~10。
 - C. 無溶劑 RTV：ALPA-GEL 97045 A&B，高透明性，用於製造阻尼製件。
 - D. 無溶劑 RTV：ALPA-GEL 97166 A&B，硬度 Shore A (A/B 混合比=1/1：38；A/B 混合比=1.2/1：15)，極佳機械式阻尼特性質。
 - E. 矽利康彈性體：KORAFORM A 97173 A&B，硬度 Shore A：8
6. LPF 184：高達 200°C 的溫度下仍具有穩定性，具有極佳的填料容納性。可作為合成革配方中的觸感改質劑

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。