

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

胺基官能團水性鋁酸鋁附著力促進劑 Chartwell C-515.72HRX

規格:

外觀	: 清澈液體
顏色	: 黃色
金屬含量(%)	: 7.3 ~ 7.9
有機物含量	: 21.3 ~ 21.9
密度	: 1.18 g/ml
PH 值(2%溶液)	: 6.5
活性物含量(重量%)	: 34.0
溶劑	: 丙二醇
有機官能團	: 胺基(amino)
中和劑	: MEA (單乙醇胺)

特性:

1. Chartwell C-515.72HRX 是一種活性已提高、含胺基官能團的有機金屬類附著力促進劑，由經穩定化處理、以 MEA 中和的金屬初級化合物進行合成。
2. Chartwell C-515.72HRX 以丙二醇溶液的形式供貨。**已降低產品中的 MEA 含量，進一步提高了濕摩擦力。**

應用:

1. 塗料、黏結劑和油墨: 可提高對許多難附著底材，如玻璃、陶瓷、混凝土、木材、和塑膠(不包括未預處理的 PP/PE)等，和所有金屬表面的濕附著力，並改善耐鹽霧性，減少劃痕處的漆膜蠕變和起泡。在水性戶外底漆和地板著色塗料中使用，可防止塗層在木材表面的脫落。
2. 水性塗料: 用於 PH 值為 7-11 的丙烯酸、苯丙、PUD 和醇酸體系，添加量為樹脂固體份的 0.35-1.4%。
3. 2K 環氧和 2K-PU 體系: 加入到固化劑(對於環氧體系)或者多元醇(對於 PU 體系)組份中，添加量為樹脂固體份的 0.35-1.4%

添加方法:

1. 水性體系: 後添加，使用傳統的葉片式分散設備即可。
2. 2K 環氧和 2K-PU: 加入到固化劑(對於環氧體系)或者多元醇(對於 PU 體系)組份中可獲得最佳的效果。**必須使用 Cowles 型高速分散機進行混合，僅進行研磨是不夠的。**

如果需要的話，加上有機顏料的重量

包裝: 25Kg、200Kg。

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在保質期後經重新檢測合格，可以繼續使用。

注意: 此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。