

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

中隆複合無機顏料資訊

無機顏料：高耐溫性、高耐候性、高耐光性、高耐酸鹼性，更有紅外線反射作用及吸收紅外線系列：

A. 紅外線反射(冷顏料)：

1. 鈷藍：PB28(C.I.77346)，紅相鈷藍，有 Blue 2501K、Blue 2502K、Blue 2503K
2. 鈷藍：PB36(C.I.77343)，綠相鈷藍，有 Blue 2511K、Blue 2512K、Blue 2513K
3. 鈷綠：PG50(C.I.77377)，黃相鈷綠，有 Green 2601K、Green 2602K、Green 2604K
4. 鈷綠：PG26(C.I.77344)，深藍相鈷綠，有 Green 2621K、Green 2622K、Green 2623K
5. 氧化鉻綠：PG17(C.I.77288)，黃相-黑相鉻綠，有 Green GN、Green DG
6. 鎳鈦黃：PY53(C.I.77788)，淺綠相黃，有 Yellow 2111K、Yellow 2112K、Yellow 2113K
7. 鈦鉻棕：PBR24(C.I.77310)，紅相鈦黃，有 Yellow 2200K、Yellow 2201K、Yellow 2203K、Yellow 2230K
8. 鈦錳棕：PY164(C.I.77899)，深棕色錳鈦棕，有 Brown 2901K、Brown 2902K、Brown 2903K
9. 鐵鉻棕：PBR29(C.I.77500)，紅棕鐵鉻棕-藍相鐵鉻黑，有 Brown 2701K、Black 2714K、Black 2715K
10. 鐵酸鋅：PY119(C.I.77496)，紅相鋅鐵黃，有 Yellow 2730K、Yellow 2731K、Yellow 2735K
11. 鋅鐵鉻棕：PBR33(C.I.77503)，淺-深紅相棕，有 Brown 2740K、Brown 2741K、Brown 2742K
12. 錳鐵黑：PBK33(C.I.77537)，藍黑相錳鐵黑，有 Black 2720K、Black 2721K
13. 氧化鐵紅：PR101(C.I.77491)，黃相-藍相鐵紅，有 Red 2140、Red 2180、Red 2811K、Red 2812K
14. 鈷紫：PB73(C.I.77364)，紅相藍色，有 Violet 2591K

B. 吸收紅外線：

1. 銅鉻黑：PBK28(C.I.77428)，藍相黑，有 Black 2300K、Black 2301K、Black 2302T、Black 2303K、Black 2314K、Black 2315K
2. 錳鐵黑：PBK26(C.I.77494)，深藍相黑，紫外/紅外吸收，有 Black 2720K、Black 3030、Black 3050

C. 紅外線反射顏料：

1. 鐵鉻棕：PBR29(C.I.77500)，耐高溫達 1000°C，有 Brown 2701K、Black 2714K、Black 2715K

D. 推薦用於以下應用：

1. 塑膠色母(PE, PP, PVC 等)， 建築材料等。
2. 汽車工程塑料(ABS, PC 等)。
3. 紡織和塑膠薄膜。
4. 捲鋼塗料，粉末塗料，工業塗料，建築塗料，氟碳塗料，有機矽塗料，耐高溫塗料，軍事偽裝塗料等。
5. 戶外建築材料：如水泥，砂漿，混凝土，屋頂，燒結彩砂等。
6. 高溫玻璃油墨。
7. 陶瓷應用。