

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## ROWA 合成革耐污、抗塗鴉產品資訊

### A. 抗塗鴉用水性底塗：

1. 水性啞光底漆：ROWATHAL M-25100W：固成份：16.8%，60° 光澤：1.0±0.3；搭配 CDI 架橋劑 ROWASET 64489W。
2. 水性亮光底漆：ROWAKRYL G-25106W：固成份：13.5%，60° 光澤：>85；搭配 CDI 架橋劑 ROWASET 64489W。

### B. 抗塗鴉用水性面塗：要經烘烤高溫 140°C×1 分後，抗塗鴉性能會更好。

1. 水性啞光面漆：ROWAKRYL M-35200W：固成份：45.8%，60° 光澤：12±4；搭配架橋劑 ROWASET 63762(40%磺酸)烘烤 140°C×1 分。
2. 要再更啞的水性啞光面漆：ROWAKRYL M-35252W：固成份：52.5%，60° 光澤：4±1；搭配架橋劑 ROWASET 63762(40%磺酸)烘烤 140°C×1 分。
3. 水性亮光面塗：ROWAKRYL G-35294W：固成份：46.6%；催化用 ROWASET 63762(40%磺酸)也當架橋劑用，烘烤 140°C×1 分。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。